

# 不锈钢酒柜定做 明溪不锈钢酒柜 福州善诚不锈钢加工

产品名称	不锈钢酒柜定做 明溪不锈钢酒柜 福州善诚不锈钢加工
公司名称	福建善诚金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区白湖亭则徐大道与南二环交叉口临江楼118号
联系电话	13395089283 13395089283

## 产品详情

马氏体不锈钢：通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如20Cr13，30Cr13，40Cr13等。淬火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。

但是，不锈钢酒柜定做，在奥氏体不锈钢中，碳常常被视为有害元素，明溪不锈钢酒柜，这主要是由于在不锈钢的耐蚀用途中的一些条件下(比如焊接或经450~850 加热)，碳可与钢中的铬形成高铬的Cr<sub>23</sub>C<sub>6</sub>型碳化物从而导致局部铬的贫化，使钢的耐蚀性特别是耐晶间腐蚀性能下降。因此。60年代以来新发展的铬镍奥氏体不锈钢大都是碳含量小于0.03%或0.02%超低碳型的，可以知道随着碳含量降低，钢的晶间腐蚀敏感性降低，当碳含量低于0.02%才具有明显的效果，一些实验还指出，不锈钢酒柜批发，碳还会增大铬奥氏体不锈钢的点腐蚀分倾向。由于碳的有害作用，不锈钢酒柜定制，不仅在奥氏体不锈钢冶炼过程中应按要求控制尽量低的碳含量，而且在随后的热、冷加工和热处理等过程中也在防止不锈钢表面增碳，避免铬的碳化物析出。

奥氏体不锈钢：在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。

不锈钢酒柜定做-明溪不锈钢酒柜-福州善诚不锈钢加工(查看)由福建善诚金属制品有限公司提供。“不锈钢制品,不锈钢板材,不锈钢装饰,不锈钢加工,激光切割”就选福建善诚金属制品有限公司(www.suncjs.com)，公司位于：福州仓山区白湖亭则徐大道与南二环交叉口临江楼118号，多年来，善诚不锈钢坚持为客

户提供好的服务，联系人：王小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。善诚不锈钢期待成为您的长期合作伙伴！