

泉州格拉辛 白色格拉辛 昆山彩益纸塑制品有限公司

产品名称	泉州格拉辛 白色格拉辛 昆山彩益纸塑制品有限公司
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

干硅涂布量对离型纸加工生产质量的影响

市面上的离型纸种类很多，不同的加工技术加工成品的质量和品质更不一样，其中主类别有有塑离型纸和无塑离型纸。离型纸制作比较重要的就是产品质量，质量的要求高，则制作的技术也必定需求严格，那么评判的技术指标有哪些呢？离型纸的技术指标一般可分为哪些？

据相关的人了解到，我们的离型纸的技术指标其中主要的的数据就是干硅涂布量。离型剂涂布在材料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30-0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂布量从0.80-1.30克每平方米。需要专业测试设备才能测试涂布量。硅油涂布量直接影响到剥离性能。

- 1.较高的涂布量，白色格拉辛，能够密实地将原纸覆盖，保证硅油均匀分布。
- 2.较低的硅油涂布量，则容易出现漏涂等现象，致使剥离不良。

可靠的生产厂家是在不降低硅油涂布量的前提下，通过化学配方的调整实现剥离力的调整。这是需要相当长时间的技术积累的，而非一蹴而就的。

昆山彩益纸塑制品有限公司是一家专业从事淋膜纸和离型材料的产品研发，生产加工，单硅格拉辛，市场销售一体化的企业。公司产品规格种类齐全，品质稳定。主要产品有离型纸和离型膜两大类。离型纸系列产品按颜色分有高白，本白，浅黄，橘黄，牛皮褐色，泉州格拉辛，蓝色，等。离型剂处理工艺分溶剂型和无溶剂型硅油以及非硅系列。常规产品有：单双硅高白，本白离型纸；单双硅黄纸；单双硅牛皮纸；单双硅格拉辛；压纹离型纸；双塑双硅，双塑单硅，单塑单硅，无塑离型纸等。产品成品克重40g-230g之间。离型力从无溶剂超轻1g-400g非硅超重。常规幅宽1000mm-1540mm。离型膜系列产品主要以PET基材为主。颜色有：透明离型膜；蓝色离型膜；红色离型膜；乳白离型膜；绿色离型膜；亚光离型膜；镀铝膜离型膜；黑色离型膜；黄色离型膜等。

格拉辛硅油纸:耐高温，防潮，防油，一般用于食品行业包装.电子模切行业应用。

??普通离型纸:防潮，防油，起到产品的隔离作用.

??离型纸的适用行业:电子，汽车泡棉，印刷等，它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起，特别是胶带.所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

??离型纸的技术参数：

??干净度：是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同，大部来说不是无尘工作室，由于成本的问题，也不可能采用无尘工作室，一般来说都是普通的厂房，好一点的会在环保和环境方面有很多的改进，这些都会对干净度产生影响。

??离型度：指离型纸的离型程度，在这点没有绝对的值，看每个厂家的配方不同来决定。

??剥离力：剥离力是指当产品撕落时，白色双硅格拉辛，是否容易，当然这有严格的测试标准。

怎么检测离型纸的含水量

离型纸中的水分通常用在线传感器进行测量和控制。根据纸种和终用途的不同，纸卷水分含量的变化可从百分之几到10%以上。

为了使用标准化，水分含量通常是指是在50%RH和23℃时纸张通过吸湿达到平衡水分，然后将纸页在105℃干燥到恒重而测得的水分含量。

因此所报告的水分含量是在50%RH时纸页（包括水分）所含水分的质量百分数。在有些场合，水分以对纸页中固形物的绝干质量的百分数计算。前者称风干（a.d）水分，后者称绝干（o.d或b.d）水分。

泉州格拉辛-白色格拉辛-昆山彩益纸塑制品有限公司(推荐商家)由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。昆山彩益纸塑制品有限公司（www.kscaiye.cn）为客户提供“离型纸,离型膜”等业务，公司拥有“彩益”等品牌，专注于纸及纸品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。同时本公司（www.kstmlxm.com）还是从事离型膜，PET离型膜，离型膜厂家的厂家，欢迎来电咨询。