

# 银离子抗菌剂 Silvadur 930FLEX Skonia

产品名称	银离子抗菌剂 Silvadur 930FLEX Skonia
公司名称	常州斯科尼亚商贸有限公司
价格	105.00/kg
规格参数	品牌:杜邦 型号:Silvadur 930 产地:美国
公司地址	江苏 武进区 新天地不夜城12幢1220室
联系电话	86-051981093776 15380055876

## 产品详情

银离子抗菌剂 Silvadur 930FLEX Skonia

[www.skonia.com](http://www.skonia.com)

### 【主要性能指标】

外观：淡琥珀色液体

pH值：9.5 ~ 10.5

银浓度，wt%: 0.08 ~ 0.12

离子性：弱阴/非

## 【应用工艺】

浸轧工艺：

Silvadur 930 FLEX抗菌剂 5 ~ 30g/L

如有较高耐洗要求，则需加粘合剂10 ~ 30g/L

浸渍工艺：

Silvadur 930 FLEX抗菌剂 0.5 ~ 3% ( owf )

如有较高耐洗要求，则需加粘合剂1 ~ 3% ( owf )

- 1、整理前请确认染色、固色和中和等工艺已经处理完成；
- 2、在副缸中，先加入80%的水；
- 3、在搅拌条件下分别逐渐加入Silvadur 930 FLEX和粘合剂；
- 4、在搅拌条件下继续加入水，调节pH至6 ~ 8；
- 5、将配置好的工作液放入到料槽中；
- 6、采用浸轧工艺，烘干焙烘温度请控制在120 ~ 150 。

## 【注意事项】

- 1、确保面料染色水洗完成后做抗菌整理，且确保抗菌处理前面料的洁净，如面料不洁净，可能会影响面料抗菌测试的耐洗涤性能和色变的不稳定性；
- 2、面料染色水洗后抗菌处理前确保布面pH控制在6~8；
- 3、工作液中建议不加入酸；
- 4、请不要添加螯合剂或其他使银失活的材料；
- 5、Silvadur 930 FLEX抗菌剂可能和其他化学品发生反应，使用前请小试确认工艺和制品；
- 6、请不要将抗菌剂和辅助助剂在高浓度条件下混合；
- 7、抗菌需要两次过高温，请评估两次过温对面料带来的影响。

## 【包装贮存】

18KG塑料桶，避光避热，贮期一年。