

# 西卡聚氨酯粘接剂/密封胶221

产品名称	西卡聚氨酯粘接剂/密封胶221
公司名称	广州塞高密封粘胶有限公司
价格	.00/支
规格参数	瑞士西卡:SiKaflex 西卡221:221White 苏州:221GY
公司地址	广州市天河区黄村路144号422房（不可作厂房使用）
联系电话	13480211922

## 产品详情

Sikaflex-221

单组分粘接密封胶

产品技术数据

颜色(CQP1 001-1)：白色，灰色，黑色，褐色      固化机理：湿气固化

密度（未固化）(CQP 006-4) 约1.3kg/l，取决于颜色 抗下垂性好

施工温度+5 - +40 ° C 表干时间1 (CQP 019-1) 约60min.      施工时间1 (CQP 526-1) 约45min.

收缩率 (CQP 014-1) 约5%      邵A 硬度 (CQP 023-1 / ISO 868) 约40      拉伸强度 (CQP 036-1 / ISO 37) 约1.8N/mm<sup>2</sup>

断裂延伸率 (CQP 036-1 / ISO 37) 约500%      撕裂强度 (CQP 045-1 / ISO 34) 约6N/mm

玻璃化转变温度 (CQP 509-1 / ISO 4663) 约-45 ° C      接口位移承受能力12.5%

工作温度 (CQP 513-1) 长期 -40 ° C 到+90 ° C

保质期 (25 ° C 以下密封保存) (CQP 016-1) 12 个月

1) CQP = Corporate Quality Procedure 1)23 ° C / 50% 相对湿度

## 产品描述

Sikaflex-221 是一种高品质，多用途，抗下垂，单组分的聚氨酯密封胶，其和空气中的湿气反应而固化，形成弹性体。对于美国：

符合ASTM C920 和联邦标准 TT-S-00230C。Sikaflex-221 是按照ISO9001 / 14001 质量保证体系和相关防护规定生产制造的。

## 产品优越性

- 单组分
- 有弹性
- 低气味
- 抗老化及风化
- 无腐蚀
- 可喷涂
- 可打磨
- 和许多基材有良好的粘接
- 通过NSF 的认证，可以与食品偶尔接触

## 适用范围

Sikaflex-221 与许多基材有良好的粘接。它适用于需要较高粘接强度的永久弹性密封。适用的基材包括木头，金属，金属底漆和面漆（双组分系统），陶瓷材料和塑料。如果用在受力易裂开的有色的或透明的基材上，请征求制造商的意见。本产品仅供有专业技能的用户使用。为了保证粘接果及产品与材料的相容性，事先应在实际的基材和环境做下做试验