

日本可乐丽PA9T中国授权总代理商

产品名称	日本可乐丽PA9T中国授权总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	可乐丽:中国经销代理 规格:25公斤/包 日本:可乐丽授权
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

日本可乐丽PA9T中国授权总代理商

日本可乐丽PA9T总代理商 可乐丽一级总代理商日本可乐丽PA9T总代理商 可乐丽一级总代理商

PA9T日本可乐丽大陆总代理PA9T总代理商PA9T可乐丽一级代理

商品名：日本可乐丽 PA9T

牌号：日本可乐丽PA9T

日本可乐丽PA9T GN2332 高流动性PA9TGN2332是对薄壁部分的流动性进行了改良的等级。适用于以0.3 mm间距连接器为代表的、需要具有高流动性的部件。日本可乐丽PA9T GN2332 物性表

等级	单位	测试方法(ASTM)	GN2332
			高流動
玻璃含量	%		33
比重	g/cm ³		1.62
吸水率(40 ,95%RH,96hr)	%		1.0
燃烧性		L94	V-0
拉伸强度	MPa	D638	165
拉伸长度	%	D638	3.8
弯曲强度	MPa	D790	215

弯曲弹性率	GPa	D790	11
带槽口的埃左氏冲击值	J/m	D256	110
熔点			306
玻璃转化点			125
荷重挠曲温度(1.82MPa)		D648	285
绝缘破坏强度	MV/m	D149	30
体积固有电阻值	cm	D257	1016
耐追踪性 (CTI)	PLC	UL746A	1
相对介电常数 (10GHz)		D150	3.4
介质损耗角正切 (10GHz)		D150	0.01
成型收缩率 流动方向 (MD)	%		0.1
直角方向 (TD)	%		0.6

PA9T材料的结晶性：

聚合物的结晶性取决于分子中重复单元的单`性和分子的易动性(流动性) PA46 的结晶速度很快, 结晶度高, 因此产品的耐热性优异。另外由于分子链中有脂肪族结构, 柔韧性好, 但是玻璃化温度低, 胺基的浓度高, 吸水率大, 难以满足高耐热性、尺寸稳定性的要求, 不能应用于需要耐热的 [电子](#)、电气产品和湿热条件下使用的[汽车](#)产品。PA9T分子中, 有柔性的长链二胺基成分, 赋予了庞大的芳环适度的易动性, 因而具有较高的结晶速率(图3)。从而使制品具有较高的可循环利用性、尺寸热稳定性和高刚性等优异的性能。

PA9T材料的市场发展展望：

PA9T 的吸水性、结晶性、耐热性、耐化学药品性等都优于其它耐热性工程塑料, 随着其生产规模的不断扩大, 其成本将会接近普通PA 的成本, 因此, PA g T 是一个大有发展潜力的新品种。PA9T 的开发将会进一步推动电子电气、汽车工业的发展。

日本可乐丽PA9T的物性表 UL黄卡 MSDS证明 海关进出口凭证 等资料齐全公司在售出其它PA9T产品特殊牌号如下：

1. 日本可乐丽 Genestar PA9T GN2450 PA9T North America 高强度
2. 日本可乐丽 Genestar PA9T GR2300 PA9T North America 标准级别
3. 日本可乐丽 Genestar PA9T GT2330 PA9T North America Good Toughness 高韧性 V-0等级
4. 日本可乐丽 Genestar PA9T GW2458HF PA9T North America High Flow; Low Warpage 低翘曲 高流动 V-0等级

日本可乐丽PA9T总代理商 可乐丽一级总代理商如有想详细了解者，可电话或聊天平台联系我！！