

# 日本可乐丽PA9T授权上海经销代理商

产品名称	日本可乐丽PA9T授权上海经销代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	可乐丽:可乐丽-中国 规格:25公斤/包 日本:可乐丽品牌
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

## 产品详情

日本可乐丽PA9T授权上海经销代理商

专业供应高性能工程塑料PA9T，我公司为日本可乐丽(Kuraray)公司高性能工程塑料PA9T供应商，现货供应，欢迎来电联系

10玻纤增强 PA9T 一级代理、20玻纤增强 PA9T 一级代理、30玻纤增强 PA9T 一级代理、阻燃 PA9T 一级代理、矿物填充 PA9T 一级代理、玻矿混合 PA9T 一级代理、耐高温 PA9T 一级代理、玻纤防火 PA9T 一级代理、耐水解 PA9T 一级代理、润滑剂添加 PA9T 一级代理、热稳定剂添加 PA9T 一级代理、耐紫外线 PA9T 一级代理、食品级 PA9T 一级代理、导热级 PA9T 一级代理、高流动 PA9T 一级代理。10滑石填充 PA9T 一级代理，15滑石填充 PA9T 一级代理，20滑石填充 PA9T 一级代理，25滑石填充 PA9T 一级代理，30滑石填充 PA9T 一级代理。40滑石填充 PA9T 一级代理，50滑石填充 PA9T 一级代理,10碳纤增强 PA9T 一级代理,20碳纤增强 PA9T 一级代理,30碳纤增强 PA9T 一级代理,

1. 免费提供样品及小批量试模。2. 免费提供材质证书及各种认证报告。3. 24小时技术跟踪支持。4. 价格更便宜，可为你节省5以上.5. 出货周期快，全国范围只需4天。

PA9T GT2330

特性备注：韧性良好

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.58 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1 成型收缩率:0.1  
 缺口冲击强度:100 断裂伸长率:4.3 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:10000 MPa 热变形温度:285

日本可乐丽PA9T GN2332 高流动性PA9TGN2332是对薄壁部分的流动性进行了改良的等级。适用于以0.3 mm间距连接器为代表的、需要具有高流动性的部件。日本可乐丽PA9T GN2332 物性表

等级	单位	测试方法(ASTM)	GN2332
			高流動
玻璃含量	%		33
比重	g/cm <sup>3</sup>		1.62
吸水率(40 ,95%RH,96hr)	%		1.0
燃烧性		UL94	V-0
拉伸强度	MPa	D638	165
拉伸长度	%	D638	3.8
弯曲强度	MPa	D790	215
弯曲弹性率	GPa	D790	11
带槽口的埃左氏冲击值	J/m	D256	110
熔点			306
玻璃转化点			125
荷重挠曲温度(1.82MPa)		D648	285
绝缘破坏强度	MV/m	D149	30
体积固有电阻值	cm	D257	1016
耐追踪性 (CTI)	PLC	UL746A	1
相对介电常数 (10GHz)		D150	3.4
介质损耗角正切 (10GHz)		D150	0.01
成型收缩率 流动方向 (MD)	%		0.1
直角方向 (TD)	%		0.6