

氟橡胶条厂家 扬中橡塑 北京氟橡胶条

产品名称	氟橡胶条厂家 扬中橡塑 北京氟橡胶条
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

氟橡胶的耐辐射性能是弹性体中比较差的一种，26型橡胶辐射作用后表现为交联效应，23型氟橡胶则表现为裂解效应。246型氟橡胶在空气中常温辐射在 5×10^7 仑的剂量下性能剧烈变化，在 1×10^7 仑条件下硬度增加1~3度，强度下降20%以下，伸长率下降30%~50%，所以一般认为246型氟橡胶可以耐 1×10^7 仑，极限为 5×10^7 仑。

氟橡胶板与硅橡胶板的不同

氟橡胶板是含有氟原子的合成橡胶，有着不错的耐热性、抗氧化性、耐油性以及耐药品性，耐高温氟橡胶条，氟橡胶板主要是被使用在航空、化工、石油、汽车之类的工业部门，氟橡胶板作为一种密封的材料、耐介质材料以及绝缘材料。

而硅橡胶板由硅、氧原子形成主链，侧链为含碳基团，用量大的是侧链为乙烯基的硅橡胶板。既耐热，又耐寒，使用温度在-100~300 之间，它有着的耐气候性和耐臭氧性以及良好的绝缘性。缺点是强度低，抗撕裂性能差，耐磨性能也差。硅橡胶板主要用于航空工业、电气工业、食品工业及工业之类的方面。

氟橡胶配方，一般是由生胶、吸酸剂、硫化剂、促进剂、补强填充剂、加工助剂等组成。

生胶：国产氟橡胶和国外的氟橡胶的性能基本相同，氟橡胶条厂家，只是加工性能有些差异，国产胶的加工性能较差，主要是门尼粘度较高，相应影响胶料的加工流动性。国产氟橡胶26相当于美国杜邦公司的VitonA，氟橡胶246相当于VitonB，国外的氟橡胶生胶中有不少已添加了硫化剂，北京氟橡胶条，美国3M公司和日本大金公司供应的氟橡胶已经含有硫化剂。

硫化剂：硫化是使氟橡胶产生一定程度的交联，氟橡胶条批发，使其具有良好的使用性能。氟橡胶硫化可以采用亲核试剂的离子加成方式进行，也可以以过氧化物或射线以自由基方式进行。用胺类化合

物(1#、3#硫化剂)硫化氟橡胶，可以解决一般产品的要求;采用2#硫化剂，可以解决胶浆的加工。在密封制品中，为使其具有较小的压缩变形值，应优先选用酚类化合物作为硫化剂。如对苯二酚、双酚A、双酚AF等，并配用相应的促进剂，以适应高层次的性能要求。在解决对腐蚀性介质的抗耐性方面，建议采用过氧化物硫化氟橡胶。

氟橡胶条厂家-扬中橡塑-北京氟橡胶条由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中市橡胶塑料厂有限公司（www.china-kdfs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。扬中橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市油坊镇太平688号，联系人：蔡德扬。