

改性沥青添加剂 天津利德凯威筑路材料

产品名称	改性沥青添加剂 天津利德凯威筑路材料
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

正规的改性沥青生产原理及过程完全不同于奶粉，它类似于我国中草药的研制过程，改性沥青添加剂，首先使用的原材料都是合格产品；其次掌握不同原材料在改性沥青中的功效，三是掌握各种原材料之间的配伍性，同时采用合理的生产工艺，这些都是生产高品质改性沥青的基础。针对不同的基质沥青和SBS原料，试验需要添加哪几种助剂，后优化配方，确定每种助剂的剂量，添加顺序和时间等。

胶体磨是改性沥青设备的核心，它处于高温、高速运转的环境下，胶体磨的外层为夹套结构，设有循环保温系统，同时起减震和降低噪音的作用，胶体磨内部为带有一定数量齿槽的环状动盘和环状定盘磨刀，间隙可以调整，物料粒度的均匀性和胶溶效果由齿槽的深度、宽度及磨刀的数量、形成结构的特定工作区域来决定。随着动盘高速旋转，改性剂受到强大的剪切和碰撞而不断分散，将颗粒磨细，与沥青形成混溶的稳定体系，达到均匀共混的目的。充分溶胀后，改性沥青混合均匀，研磨颗粒越小，改性沥青的分散程度越高，改性沥青的性能越好。一般为了达到比较好的效果，可以进行多次研磨。改性沥青的生产都要经过发育的过程，研磨后，沥青进入成品罐或者发育罐，温度控制在170-190，在搅拌器的作用下进行一定时间的发育过程。在这个过程中往往加入某种改性沥青稳定剂来提高改性沥青的储存稳定性。

高粘度沥青改性剂是一种专门为制备高粘度沥青和高粘度沥青混合料而开发的新型添加剂，它可以通过直接投放到拌和锅的方式，制备出性能优异的高粘度沥青混合料，从而受到

很多道路工程师青睐干拌工艺采用直接投入法，将高粘沥青改性剂添加比例为石料的0.6~0.8%，与烘干后的集料一起投入到沥青拌合楼的拌合缸中进行干拌，干拌10秒之后加入基质沥青和矿粉再拌合40秒左右。湿拌工艺将高粘沥青改性剂按比例(改性剂与沥青的质量比例为8%-15%)直接加入到带搅拌的沥青储存罐中，保持在180 -190 的温度下持续搅拌2-4小时，搅拌均匀后即成为成品高粘沥青。使用时将高粘沥青加热至170-175 后直接泵入沥青混合料拌合楼进行混合料的生产即可。

改性沥青添加剂-天津利德凯威筑路材料由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。改性沥青添加剂-天津利德凯威筑路材料是天津利德凯威筑路材料有限公司(www.tjldkw.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。