

高速彩色防滑路面 黑龙江彩色防滑路面 济宁洲恒环保

产品名称	高速彩色防滑路面 黑龙江彩色防滑路面 济宁洲恒环保
公司名称	山东洲恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区
联系电话	18366745166

产品详情

彩色防滑路面根据材料性能的分类介绍

彩色防滑路面依据资料(Means)性能及实践应用主要分为景观彩色路面和高强彩色路面两大类景观彩色路面有水泥压花路面

透水路面、浮雕路面、沥青路面等，这种路面由于附着强度（strength）、抗压强度、冲击韧性(toughness)、抗滑值、耐磨性中的一些性能指标（target aim)较低的原因，通常用于景观道路、人行道路等，彩色防滑路面主要是为了美化城市环境、颜色功用分区，不适宜用于高速行车的道路，或重型车辆通行的道路。彩色沥青设备彩色沥青，又名彩色胶结料，是模仿石油沥青组分

采用石油树脂与SBS改性剂等化工材料共混改性而成的胶结料。

彩色防滑路面

公路路面如果出现裂缝，会破坏道路的美观性，会造成机动车轮胎的故障性，也会对机动车的安全行驶造成不好的影响，因此，彩色防滑路面一旦出现缝隙，我们就要及时地进行接缝处理，下面我们来学习一下其接缝处理的关键知识。

1、纵向接缝两条摊铺带相接处，须有一部分搭接，才能保证该处与其它部分具有相同的厚度。搭接的宽

度应前后一致。搭接施工有冷接茬和热接茬两种。

2、热接茬施工一般是在使用两台以上摊铺机梯队作业时采用的。此色路面两条毗邻摊铺带的混合料都还处于压实前的热状态，黑龙江彩色防滑路面，所以纵向接茬易于处理，且连接强度较好。

施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽，彩色防滑路面厂家，暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后，一起碾压（跨缝碾压）。不管采用冷接法或热接法，摊铺带的边缘都须齐整，这就要求机械在直线上或弯道上行驶始终保持正确位置。

3、横向接缝是彩色路面相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。横向接缝有斜接缝和平接缝两种。在施工结束时，摊铺机在接近端部前约1m处将熨平板稍抬起驶离现场，用人工将端部混合料铲齐后再予碾压，然后用3m直尺检查平整度，趁混合料尚未冷透时垂直刨除端部层厚不足的部分，使下次施工时直角连接。

只有掌握好以上彩色防滑路面接缝处理的关键知识，我们才能达到美化城市环境、保障行车安全的目的。另外我们在接缝时还要注意调整路面整平板的高度，为碾压留出充分的预留量，相邻两幅及上下两层的横向接缝均应错位1m以上，可以使其更加美观。

彩色防滑路面是一种全新的路面装扮技艺，可让传统的黑色沥青混凝土和灰色水泥混凝土的路面，经过彩色沥青施工抵达路面色彩赏心悦目，同时拥有防滑功效。

施工筹划

- 1). 确保施工路面是平坦、干净和没有任何污染物，没有路面病害;
- 2). 整理路面尘埃和障碍物;
- 3). 可运用适当填充料，修补路面深坑或小洞(空);
- 4). 运用适当干净剂，整理路面油污或污积，水泥彩色防滑路面，而后用水清洗，等候完全干燥后才可施工;
- 5). 施工前，一定确保路面是干燥的，润湿的路面不妨用热收缩空气机吹干路面，独特是冬季环境，一定加热路表面，并加速树脂凝聚;
- 6). 在施工界线，高速彩色防滑路面，用牛皮胶纸或胶带封边，而后量度施工界线面积，以便计算树脂施工用量;
- 7). 路面对照佳施工温度在15-35 之间。
- 8). 新铺的沥青路面应在起码通车6周后方可进行彩色防滑路面的施工。

施工的顺次

(手工施工法)

- 1、在路面施工结束后
- 2、配置标线路面扫除

- 3、按设计图纸要求划基准线
- 4、放线定位
- 5、经监理工程师检验后进行施工
- 6、地表处理及干净
- 7、周边贴好胶纸
- 8、用专用器材在需求彩化的路面上平均摊铺环氧树脂系胶结剂;
- 9、根据设计要求撒布彩色防滑骨料;
- 10、收回有余彩色骨料。

高速彩色防滑路面-黑龙江彩色防滑路面-济宁洲恒环保(查看)由山东洲恒环保科技有限公司提供。山东洲恒环保科技有限公司 (zzhb666.com) 位于山东省济宁市兖州区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前洲恒环保在工地施工材料中享有良好的声誉。洲恒环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。洲恒环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。