

聚合物防水砂浆 河北张家口市聚合物防水砂浆 中德新亚

产品名称	聚合物防水砂浆 河北张家口市聚合物防水砂浆 中德新亚
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

聚合物水泥基防水涂料

使用方法

基面处理

将基面清理干净，聚合物防水砂浆，找平，保持无裂缝、无松动；阴阳角做成圆弧角；将尖锐的地方磨平。

2. 聚合物水泥基防水涂料配料

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5R以上普硅水泥=1：0.5

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5R以上普硅水泥=1：1

型聚合物水泥基防水涂料配比（重量比）：液料：32.5R以上普硅水泥=1:（2~2.5）

3. 节点部位处理

泼水湿润基面，对于阴阳拐角、穿墙管道、地漏口、施工缝等用 型聚合物水泥基防水涂料加玻纤布进行加强处理，厚度约为1.0mm。

聚合物水泥防水砂浆

聚合物水泥防水砂浆

主要技术指标

凝结时间

初凝时间min

45

终凝h

12

抗渗压力/MPa

7d

1.1

28d

1.5

8d 抗压强度/MPa

25.0

拉伸粘结强度/MPa

7d

1.0

28d

1.3

耐碱性：饱和Ca(OH)₂溶液，168h

无开裂、剥落

耐热性：100℃ 水，聚合物防水砂浆检测，5h

抗冻性：-15℃ ~ +20℃，25次

28d 收缩率/%

0.14

脱层：系指防水层不能与需防水结构的表面粘结，一般为外防内涂的先防水层后结构层的施工次序。如在地下室的底板、因防水层只能先做在结构的垫层上，防水层结束后又作防水层的砂浆或细

石混凝土保护层，致将防水层与结构表面分脱。当垫层在沉降进程若出现分裂，则该防水层也会分裂使防水层的整体性损坏。处理方法：改进现行的结构做法。

砂浆防水层施工。砂浆厚度应根据防水等级确定：地上工程宜为4~6mm；地下工程宜 6.0mm。防水层宜进行二至三遍抹灰施工，每层抹灰厚度为2~3mm，层抹灰抹完后，干燥成膜（不小于5小时）后再进行第二层抹灰。后一层抹灰表面应压实、抹平。涂布量每平米一般为2kg/mm。另外，施工过程中还需注意，聚合物防水砂浆配合比，如果在特殊部位或表面处理有困难，可采用钢丝网片或无纺布进行增强；未用完的防水浆料，不可再加水二次使用；大面积屋面做防水层时，应设置分格缝，缝宽一般为20 mm，用防水油膏填缝，河北张家口市聚合物防水砂浆，分格缝间距 4m为宜。目前，聚合物水泥防水砂浆在的建筑工程中，特别是地下及隧道防水工程中，得到广泛的应用，具有缩短工期、保证工程质量、经济效益显著、性价比高等优点，因而具有广阔的市场前景。

聚合物防水砂浆-河北张家口市聚合物防水砂浆-中德新亚(查看)由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）是从事“CGM高强无收缩灌浆料 支座灌浆料 支座砂浆 粘钢胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：李经理。