

# 高温模压铂金硫化剂MC-88AB（完全无味）

产品名称	高温模压铂金硫化剂MC-88AB（完全无味）
公司名称	东莞市迈腾橡塑材料有限公司
价格	300.00/公斤
规格参数	型号:MC-88AB 品牌:迈腾 类型:铂金硫化剂
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟正街102号一楼
联系电话	13929267361

## 产品详情

型号	MC-88AB	品牌	迈腾
类型	铂金硫化剂	性能	高温硫化剂
有效物质含量	99（%）	产品规格	KG
主要用途	用于高温模压硅橡胶制品	CAS	FDA
	，产品一次成型无味、可通过FDA、LFGB认证。		

### mc-88a/b双组份模压铂金硫化剂

模压硅胶制品使用方法：

mc-88a/b是双组份硫化剂，具体步骤如下：

- 1、先将硅胶在炼胶机中混炼均匀后,加入铂金硫化剂a组份(用量0.6%)与b组份(用量1.0%)混炼均匀即可脱片，送后一道工序。
- 2、在mc-88a/b加入混炼胶的过程中，要尽量保持炼胶机的辊筒温度不超过40℃，气温高时应采用冷水的措施来降低温度。混炼好的硅胶最好在10天内用完。
- 3、硅胶出片后进行模压产品，要求模温在160-180度成型，如要求更快的硫化速度，模温可达到200度以上。

注意事项：

要避免接触到可以导致mc-88a/b中毒失效的化合物或物料，这些有毒的化合物或物料如下：

含硫磺化合物（例：硫化氢，硫醇）胺类

聚氯乙稀氯化物砷化合物锡化合物单体化合物有：n、s、p等

某些有机硅胶颜料，也会有导致mc-88a/b中毒失败无法使用，因此在使用mc-88a/b材料生产前，请将机台清洗干净后即可混炼。

储存及运输：

- 1、mc-88a/b组份应分开储存于干燥，阴凉处，储存期为12个月。
- 2、该产品属非危险品，可以按照普通的化学品运输。