

输送带专用修补胶MT-1F

产品名称	输送带专用修补胶MT-1F
公司名称	抚顺市乐欣蜡制品经销处
价格	.00/个
规格参数	型号:输送带专用修补胶MT-1F 粘合材料类型:橡胶类
公司地址	抚顺市顺城区新城路东段15号楼6号门市
联系电话	15242318211

产品详情

型号 输送带专用修补胶MT-1F 粘合材料类型 橡胶类

一、特点与用途：输送带专用修补胶适用于各种运输皮带修补的专用胶。它具有在常温下固化快，与皮带牢固，撕裂强度大，耐磨性能好，抗冲击，阻燃修补过程不添加辅助材料等特点。

固化时间/性能	指标	10分钟
与皮带粘合强度	剥离强度	> 20kg/cm ²
	抗剪切强度	> 50kg/cm ²
抗拉强度		> 20mpa
撕裂强度		> 80kn/m
伸长率		> 400%
冲击弹性		> 25%
硬度		75-85邵a
皮带修补后的运行时间	0-15	3小时
	20-35	2小时

三、使用方法：首先将破损处削出新面（打毛茬）用棉纱浸上处理剂，除去灰尘、油垢，而后用油刷沾上处理剂，涂在需补处理的破损处，稍后再涂一次晾干置平，启开修补胶甲、乙组封，将乙组倒入甲组份中，速度要快，搅拌均匀2-3分钟，先用一半浇注在处理好的皮带破损面上，用一块帘子布尺寸与破损面相同的贴在浇注面上，再把剩余胶倒在帘布上，用刮板刮平胶面，使胶埋住帘布，如皮带穿漏，先将底面封好，防止修补时胶液流失，10分钟后修补胶固化，如皮带破损处不能放平，处理方法同上，抹上修补胶稀料贴上帘皮，再抹稀料，待胶凝成膏状（约5分钟）用刮板将膏状胶抹在帘布

上尽量抹平。四、注意事项：该产品反应性及强，遇水特别敏感，甲、乙组份启封后，决不能溅入水份，否则起泡，影响皮带修补质量，环境温度低于0℃时，修补胶固化时间长，应将修补处适当加热，温度不能高于40℃，胶料冬季应放置在恒温处，以免低温变稠，介质结晶。