

# 聊城豪行金属材料公司 广西16mn镀锌无缝管

产品名称	聊城豪行金属材料公司 广西16mn镀锌无缝管
公司名称	山东豪行金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区大东钢管城
联系电话	18954452221

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东豪行金属材料有限公司

16mn镀锌无缝管是农业中需要用到的农业产品，增强表面的防腐蚀性是必不可少的一步。那么，我们如何去检测呢？用什么设备去检测呢？

我们需要用到盐雾腐蚀环境模拟实验室，16mn镀锌无缝管，这个实验室是可以不受时间和季节的限制，随时模拟自然界的典型环境条件。

盐雾实验室组成包括：1.实验室室体 2.供气系统 3.加热系统 4.盐水补给系统 5.喷雾系统 6.排水、排污、压力平衡系统 7.快速排雾装置 8.电气控制系统 9.软化水处理系统。

那它的原理是怎么样的呢？其实也挺简单的==>腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气，这些雾气在测试箱内包围我们所取的16mn镀锌无缝管就能测出。测试可以是连续性的也可以是循环的。各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间，时间越长表明耐腐蚀性能越好。这样大家都明白了吧！

镀锌外表是镀锌铁皮外表常见的镀层，镀锌铸铁广泛应用于修建和工业中。镀锌铁可作为阴极保护钢免受腐蚀，在一般环境中具有良好的耐腐蚀性。为延伸镀锌层的防腐寿数和改动外表色彩，16mn镀锌无缝管外表涂装油漆，关于许多有防腐及装修需要的用户来说依然是首要手法。

16mn镀锌无缝管属有色金属，附着力比较差，涂刷醇酸类油漆，不只会发作皂化反响，还会形成原有的镀锌层遭到损坏，导致涂层失效。要想在16mn镀锌无缝管外表涂刷防腐防锈漆，需求选用适合的底漆和面漆配套，才干真实起到防腐和装修效果。

其次，一些油脂类涂料或醇酸涂料尽管涂装后成膜了，可是氧化反响并未中止，反响中会发生一些能与锌反响的物质（醛和蚁酸等），使得涂层与锌层间发生一些疏松的物质（蚁酸锌），然后导致涂层掉落，掉落的涂层反面可见白色物质即为蚁酸锌。

镀锌外表做油漆附着力比较一般的碳钢要差许多，涂装调和漆、醇酸漆、硝基漆乃至部分以附着力强而著称的环氧漆，都会呈现附着力较差的状况，形成成片掉落的现象。

该漆可作为16mn镀锌无缝管的外表处理底漆，即经过涂装该漆，可获得一个适合涂装大部分油漆的外表，替代传统的磷化工序，现在一些镀锌铝外表油漆归于这种。醇酸漆、环氧漆、聚氨酯漆等均可在涂装过磷化底漆或镀锌铝外表油漆的外表覆涂。

16mn镀锌无缝管，为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管进行镀锌。16mn镀锌无缝管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低，表面不是很光滑。

16mn镀锌无缝管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。

热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌—铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

1、镀锌层的均匀性：钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）

2、表面质量：镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。

3、镀锌层重量：根据需方要求，镀锌钢管可作锌层重量测定，其平均值应不小于500g/平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

聊城豪行金属材料公司-广西16mn镀锌无缝管由山东豪行金属材料有限公司提供。聊城豪行金属材料公司-广西16mn镀锌无缝管是山东豪行金属材料有限公司(www.sdhxggc.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:张经理。同时本公司(www.lchxjmg.cn)还是从事山东耐磨板,江苏耐磨钢板,辽宁耐磨板厂家的厂家,欢迎来电咨询。