

氟碳面漆户外耐久厂家直供

产品名称	氟碳面漆户外耐久厂家直供
公司名称	蔚蓝特种涂料（山东）有限公司
价格	51.00/公斤
规格参数	唐人图:唐人图 G-1002:H-1 山东:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场
联系电话	0537-2350677 13854711502

产品详情

氟碳面漆

组成

氟碳面漆是以氟碳树脂、特种树脂、主要成膜物质的双组份自干涂料。由于氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性。

应用

经过几十年的快速发展，氟碳面漆在建筑、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、化学工业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料

、[聚氨酯涂料](#)

、有机硅涂料等涂料之后，综合性能的涂料品牌。应用比较广泛的氟树脂涂料主要有PTFE、PVDF、PEVE等三大类型

技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细度： 20 μm，金属面漆、哑光不作要求

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 48h

光泽：(60°) 亮光： 90°，

哑光：商定(20° ~ 80°)

附着力： 1(划格法，级)

耐水性：240h，不起泡，不起皱，不失光

耐汽油性：24h，不起泡，不起皱，不失光

耐侯性：人工加速老化：1000h；

失光 1，粉化 1，龟裂 1

表面处理

涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的氟碳底漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用H01-1环氧封闭底漆封闭，再施工氟碳底漆、面漆；金属漆建议施一道哑光清漆。

喷涂

1. 底漆必须完全干燥，墙面不得有粉尘等杂物。

2. 施工配比，主漆：固化剂：稀释剂=10：1：2。

3. 调配后的氟碳漆必须采用200目纱网进行过滤，稀释剂在放置过程中应不断搅拌，以免沉淀。

4. 喷枪型号：W-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5Mp。

5. 施工时应考虑喷涂人数、喷涂面积、喷涂基面、吊笼分布的配合，考虑到本工程的实际情况，安排施工人员同时进行喷涂，在保证不流挂的前提下，尽可能的喷厚一些。

6. 应做好防污和防毒工作，对落水管等应进行保护，工人施工时应戴防毒面罩和手套等防护用品，同时严禁烟火；喷涂应均匀，密度合理，无流挂、明暗不均、发花等现象，手感细腻，光泽均匀，无批刮印痕和凸凹不平现象。