

# T8防爆灯管用FEP热缩管公司 苏州华鹏热缩

产品名称	T8防爆灯管用FEP热缩管公司 苏州华鹏热缩
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

## 产品详情

功能:存正在低温膨胀、坚硬阻燃、绝缘防蚀性能。宽泛使用于各族线束、焊点、电感的绝缘掩护，非金属管、防锈、防蚀等。电压头街600V。高成员资料随着量度由低到高要阅历玻璃态—高弹态，玻璃态时功能濒临塑料，高弹态时功能濒临橡胶。热缩管所用资料正在室温下是玻璃态，T8防爆灯管用FEP热缩管公司，加热后成为高弹态。

运用:消费时把热缩管加热到高弹态，强加负荷使其扩张，正在维持扩张的状况下快捷结冰，使其进入玻璃态，这种形态就流动住了。正在运用时加热，就会变回高弹态，但那时负荷没有了，它就要回缩。

用于FEP热缩管的胚管的成型工艺，其工艺的步骤与PTFE热缩管基本一致，但是条件完全不同。FEP热缩管成型工艺中，选择的树脂的熔融指数为0.5~2；挤出成型时机头前部温295~310，后部温度为275~285；挤出速度为0.3~0.7kg/h，管材吹胀率可达40%~100%；例如选用Teflon FEP100挤出管时，挤出机料筒的进料断温度约为300，出料断温度约为295；用Teflon FEP160树脂时，挤出机料筒进料段温度约为305~310，出料段温度约为290~305。

塑料阻燃等级由HB、V-2、V-1、V-0、5VB向5VA逐级递增：

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。

5VB：对样品进行五次5秒的燃烧测试后，余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。  
对于块状样品允许被烧穿。

5VA：对样品进行五次5秒的燃烧测试后，余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。  
对于块状样品不允许被烧穿。

T8防爆灯管用FEP热缩管公司-苏州华鹏热缩由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司（[www.huapeng1.com](http://www.huapeng1.com)）有实力，信誉好，在江苏苏州的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州华鹏热缩材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！