

# 模具铁富龙喷涂 寮步三平五金加工厂 橡胶模具铁富龙喷涂

产品名称	模具铁富龙喷涂 寮步三平五金加工厂 橡胶模具铁富龙喷涂
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

## 产品详情

### 铁氟龙镀层的性能

镀层的外观为亮黑色，模具铁富龙喷涂，是由于PTFE（粒径200-300纳米）超细颗粒对光的散射所造成的。Ni-P/PTFE镀层的摩擦系数很小，硅胶模具铁富龙喷涂，是目前金属材料中摩擦系数小者。

镀层的硬度与PTFE得关系                  摩擦系数与PTFE得关系

PTFE % 13 18 20 24 26    PTFE% 13 18 24 26

HV 380 300 250 230 220    摩擦系数 0.130 0.125 0.115 0.1

镀层在350-400℃热处理后硬度可达到550HV(不变)，镀层发生晶变生成Ni<sub>3</sub>P，起弥散强化作用。同时镀层的摩擦系数也可达到低值0.07-0.1。镀层经销环式摩擦测试，Ni-P普通镀层的摩擦系数为0.6-0.7，磨损速率为35（10<sup>-3</sup> mm<sup>3</sup>/m）。而自润滑镀层PTFE(25-30)%摩擦系数为 0.1，磨损速率为1（10<sup>-3</sup> mm<sup>3</sup>/m）。

在存放时经常将涂料移动，倒换放桶方法，如横放、倒放。不能贮存过久，灯罩模具铁富龙喷涂，在使用前反复流动、摇晃，或将全部涂料倒出，充分搅拌均匀。也可加入一些防沉淀剂，如硬脂酸铝、氢化蓖麻油、改性膨润土等。

铁氟龙喷涂涂料或清漆在贮存过程中会失去稠度、增稠甚至无法使用，这是涂料的增稠现象，主要是由

于颜料与漆底反应所致。如锌白、铝白等底色素与漆基中的有机酸反应形成金属皂。小心使用特氟龙喷雾剂，以防止汽车漆开裂。

铁氟龙生产加工厂家来帮助您进一步的了解它，橡胶模具铁富龙喷涂，它一般是指聚四氟乙烯。它的产生解决了化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片.聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广应用为密封材料和填充材料。

铁氟龙它一般指的是聚四氟乙烯。聚四氟乙烯它的相对分子质量较大，低的话是为十万，如果到了高就会达到一千万以上，不过一般的情况下都是为百万，聚合度在 $10^4$ 数量级，而聚乙烯仅在 $10^3$ 。相对来说一般结晶度为90~95%，熔融温度为327~342。

模具铁富龙喷涂-寮步三平五金加工厂-橡胶模具铁富龙喷涂由东莞市寮步三平五金厂提供。模具铁富龙喷涂-寮步三平五金加工厂-橡胶模具铁富龙喷涂是东莞市寮步三平五金厂 ([www.dgsanping.com](http://www.dgsanping.com)) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：彭先生。