

四方/单斜氧化锆气流粉/造粒粉，氧化钇稳定氧化锆粉，氧化锆气流粉

产品名称	四方/单斜氧化锆气流粉/造粒粉，氧化钇稳定氧化锆粉，氧化锆气流粉
公司名称	长沙市啟睿新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场1栋408房
联系电话	13365870915

产品详情

氧化锆粉

您可能在找：氧化锆粉,高温污染氧化锆粉,四方氧化锆粉,纳米氧化锆粉多少钱,氧化锆粉企业,单斜氧化锆粉,氧化锆粉多少钱一吨,色氧化锆粉,氧化锆粉浅蓝,氧化锆粉发蓝,氧化锆陶瓷微粉,氧化锆粉体,氧化锆用于耐高温粉末涂料,国瓷新材料氧化锆粉,增韧氧化锆粉体,氧化锆粉末 价格,氧化锆粉体医用,需求氧化锆粉,纳米氧化锆粉末,燃料电池sofc氧化锆粉,氧化锆微粉减摩材料,氧化锆粉工厂,黑色氧化锆粉,求推荐几家氧化锆粉体厂家,氧化锆粉体企业,氧化锆粉的价格,医用级氧化锆粉,超微细氧化锆粉,单斜氧化锆气流粉,口腔用氧化锆粉末,氧化锆粉颗粒,氧化锆粉体价格,牙科氧化锆粉,氧化锆粉价格,国产氧化锆粉厂家,全国氧化锆粉生产厂家,电容镁稳定氧化锆粉,纳米氧化锆粉体材料,氧化锆粉价格查询,陶瓷打印氧化锆粉体,陶瓷刀具用氧化锆粉,氧化锆粉厂商,氧化钇稳定氧化锆粉,氧化锆气流粉,氧化锆粉料,纳米级氧化锆粉,氧化锆粉末价格,氧化锆粉厂家,超细氧化锆粉,氧化锆粉体造粒,干压氧化锆粉,谁家做黑色氧化锆粉体,纳米级复合氧化锆粉体材料,氧化锆黑色干压粉末粉公司,氧化锆粉的价格查询,氧化锆粉生产企业,纳米氧化锆粉体,氧化锆陶瓷粉末,氧化锆粉体多少钱

我们提供的氧化锆粉是采用湿化学法生产钇稳定的超细氧化锆粉，保证了钇的分散。严格的质量控制程序，保证了粉料批与批质检的稳定，而这正是成品制造中特别关键的环节。公司在超细氧化锆粉行业以稳定、高品质而著称，其粉料系列包括单斜氧化锆粉和多种不同钇含量的钇稳定氧化锆粉，分别适用于压成型、等静压成型、注射成型、热压注成型、注浆成型、流延成型等多种成型方式。

氧化锆粉纯度指标

成分	ZrO2(wt%)	Y2O3(wt)	Fe2O3	SiO2	Na2O	K2O	MgO	Cl
指标	94.8 ± 0.50	5.20 ± 0.50	<150ppm	<450ppm	<200ppm	<100ppm	<800ppm	

氧化锆粉料主要规格类型

序号	产品类别	粉料编号	说明	用途	备注
1	单斜气流粉	H-0Y-Q	单斜粉		高纯超细氧化锆粉
2	四方气流粉	H-3Y-Q	3mol%钇稳定，未加成型剂，经气流粉碎处理		
3	四方造粒粉	H-3Y-Z1	3mol%钇稳定，添加成型剂	适用于制造研磨球、结构件、刀具等	适用于干压和等静压成型
4		H-3Y-Z2	3mol%钇稳定，添加硬脂酸镁成型剂		
5		H-3Y-Z3	3mol%钇稳定，添加成型剂和新型润滑剂		
6		H-5Y-Z1	3mol%钇稳定，造粒粉		
7	立方造粒粉	H-8Y-Z2	8mol%钇稳定，造粒粉	适用于制造敏感元件和固体燃料电池等	
8	氧化锆增韧氧化铝粉	H-ZTA-Z1	按氧化锆含量的多少有以下几种： 15%ZTA (15L) 、 20%ZTA (20L) 、 30%ZTA (30L) 、 40%ZTA (40L)	喷涂、氧传感器 复合结构陶瓷	

备注：可根据客户要求提供标准产品

单斜氧化锆气流粉

不添加氧化钇的单斜相氧化锆粉。

技术参数

比表面积 $11 \pm 3 \text{ m}^2/\text{g}$ 、粒度 $D_{50} < 1.0 \mu\text{m}$ 。

彩色氧化锆粉

在Y-TZP粉体基础上，通过添加色料，使陶瓷体呈现多种色彩。

比表面积10-25m²/g、粒度D₅₀ < 2.0m。

四方造粒粉

氧化钇添加量在3~4mol的四方相氧化锆粉，经过喷雾造粒，可直接用于干压和等静压成型。

比表面积15-25m²/g、粒度D₅₀ < 2.0m、松装密度1.1-1.35g/cm³。

铈稳定造粒粉

铈稳定氧化锆粉可以提高氧化锆的耐高温性能，常用于高温高湿的恶劣环境。

收缩率16-18.5%、粒度D₅₀ < 1.0m。