

PPO GTX4110 沙伯基础 颗粒状原料

产品名称	PPO GTX4110 沙伯基础 颗粒状原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:GTX4110 性能:PPO/PA-FR合金
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料标示	>PPO/PA-FR<
颜色	本色
其他证书	MSDS
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

物理性能条件测试标准数据单位		ISO 1183	1.2
吸水率	23 ° C, 24hr	ISO 62	0.80
机械性能条件测试标准数据单位	屈服,23 ° C	ISO 527-2	90
拉伸强度	23 ° C	ISO 527-2	85
断裂伸长率	屈服,23 ° C	ISO 527-2	3
断裂伸长率	23 ° C	ISO 527-2	6
拉伸模量	23 ° C	ISO 527-2	4300
弯曲强度	23 ° C	ISO 178	145
弯曲模量	23 ° C	ISO 178	4000
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1eA	13
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1EU	35
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 180/1A	1
悬臂梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO 180/1U	35
热性能条件测试标准数据单位	0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	235
维卡软化温度		ISO 306/A50	220
线膨胀系数	MD	ISO 11359-2	5.50E-5
线膨胀系数	TD	ISO 11359-2	1.00E-4
电气性能条件测试标准数据单位		IEC 60093	1.20E+16
绝缘强度	3.20mm	IEC 60243-1	16

介电常数	IEC 60250	3.00
耗散因数	IEC 60250	1.80E-2
耐电弧性	IEC 61621	90
相对漏电起痕指数	IEC 60112	375
阻燃性能测试标准数据单位	UL-94	V-1
防火等级	UL-94	V-0