

PP K3009台化原料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PP K3009台化原料 |
| 公司名称 | 东莞市辉众塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址） |
| 联系电话 | 86-0769-82863609 13268638988 |

产品详情

TAIRIPRO K3009AN 物性表

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 基本编号 | E162823-100072166 |
| 特性 | 抗冲共聚物 |
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| UL文件号 | E162823 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 0.900 |
| 熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg) | 10 |
| 收缩率 - 流动 (23 ° C) | 1.4 到 1.8 |
| 硬度额定值单位制测试方法 | 97 |

机械性能(标准单位制)测试方法 27.5

伸长率 (断裂, 23 ° C) > 200

弯曲模量 (23 ° C) 1370

机械性能(标准单位制)测试方法

-20 ° C, 3.18 mm 45

23 ° C, 3.18 mm 110