

PBT/基础创新塑料(美国)/553-1001纤维增强 阻燃高刚性耐候耐老化

产品名称	PBT/基础创新塑料(美国)/553-1001纤维增强 阻燃高刚性耐候耐老化
公司名称	悠塑塑化科技(上海)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:美国 553:553-1001 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

产品详情	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	110	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	6890	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	179	kg/cm(MPa)[Lb/in ²]
	洛氏硬度		ASTM D785	118	
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	85	kg · cm/cm(J/M) ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.59	
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	0.07	%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	204	()
		未退火	ASTM D648/ISO 75	160	()