

DOWSIL 1-2577 Low VOC Conformal Coating

产品名称	DOWSIL 1-2577 Low VOC Conformal Coating
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	道康宁:1-2577
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

一、DOWSIL 1-2577 Conformal Coating

DOWSIL 1-2577 Conformal Coating单组份，透明，可以通过轻微加热加速固化过程。固化后形成牢固、干燥的表面，优异的耐磨损性能（挥发性有机物豁免型溶剂），UL认证；道康宁1-2577 LOW VOC是UL94V-0,MIL认可,防潮绝缘用,主要用于PCB板披覆防潮。

二、典型属性：

疏水性

硬度 - D = 25 邵氏硬度 D

绝缘强度 = 340 伏/密耳

绝缘率 (100Hz) = 2.34

绝缘率(100kHz) = 2.33

可流动

室温固化 - 小时 = 1 小时

温度范围 -65 摄氏度 to 200 摄氏度

热固化 2 分钟 @ 60 摄氏度

耐水的

耗散因数(介质损耗角) (100Hz) = 0.0011

耗散因数(介质损耗角) (100kHz) < 0.001

自流平

表干时间-50%相对湿度 = 6 分钟

颜色 清澈的

体积电阻系数 = 1.9e+014 ohm-centimeters

动态粘滞度 = 1250 厘泊

25摄氏度的密度 = 0.88

保质期 = 1080 天