

PP/韩国乐天化学/H5300/ 低流动性/聚丙烯均聚物/HOPELEN

产品名称	PP/韩国乐天化学/H5300/ 低流动性/聚丙烯均聚物/HOPELEN
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	230 ,2.16kg	ASTM D-1238	3.5	g/10min
	密度	ASTM D-1505	0.9	g/cm3	
机械性能	拉伸强度	ASTM D-638	350	kg/cm2	
	断裂伸长率	ASTM D-638	>500	%	
	弯曲模量	ASTM D-790	15000	kg/cm2	
	洛氏硬度	ASTM D-648	100	R	
热性能	IZOD冲击强度	23	HPC Method	3	kg.cm/cm
	维卡软化点	ASTM D-1525	152		
	热变形温度	4.6kg/cm2	ASTM D-648	104	