

水池化工池屋面管道地面 防水防腐聚脲弹性涂料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水池化工池屋面管道地面 防水防腐聚脲弹性涂料 |
| 公司名称 | 廊坊烁栩防腐工程有限公司 |
| 价格 | 70.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:烁栩 耐水性:良好 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县权村镇葛门村 |
| 联系电话 | 15613654680 |

产品详情

产品特点：

- 1、反应活性高，固化速度快，可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，不流挂；
- 2、涂层柔韧、致密、无接缝，完全隔绝空气中水分和氧气的渗入，具有极强的附着力，拥有良好的弹性，集优良的防腐、防水、耐磨性能于一身；
- 3、耐受酸、碱、盐、油等多种介质腐蚀，性能稳定；
- 4、涂层坚韧，具有很好的耐磨性能；
- 5、耐老化性能好，长期使用无粉化、无脱落、不开裂，特别耐受冷热温度交变冲击。

施工工艺

1.底材处理是保证施工质量的关键，可分为金属底材和混凝土底材。金属底材处理，首先将底材喷砂处理至Sa2.5级，对于焊缝等缺陷部位，用环氧腻子找平，使整个底材能够平滑过渡，待环氧腻子固化后用角磨机磨平。然后清洁底材，辊涂或刷涂两道配套底漆。混凝土底材处理，对混凝土预制件进行抛丸处理，或者用角磨机、高压水枪等清除表面的灰尘、浮渣。待底材完全干燥后，用堵缝料进行表面找平

，需堵缝部位待堵缝料固化后用角磨机磨平。然后清除掉表面的污物，刷涂或辊涂一道配套底漆，待用。2.底漆重涂间隔为24小时，为3小时。3.聚脲涂料喷涂，聚脲涂层的喷涂应在底漆施工后3~168小时内进行，如果间隔超过168小时，在喷涂聚脲涂层前天应重新施工一道底漆，然后再施工聚脲层。在喷涂之前，应用干燥的高压空气吹掉表面的浮尘。