

# 供应LCP美国杜邦 7755-BK010

产品名称	供应LCP美国杜邦 7755-BK010
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:加纤55%，耐高温
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

美国杜邦 LCP 7755-BK010 55% 耐高温 玻璃矿物增强

美国杜邦LCP 7755-BK010产品说明

物理性能	额定值	单位制
密度	1.89	g/cm
收缩率	-	ISO 294-4
垂直	0.1	%
流动	0	%
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	1.1	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量	17600	MPa
拉伸应力 (断裂)	100	MPa
拉伸应变 (断裂)	1	%
弯曲模量 (23 ° C)	14000	MPa
弯曲应力 (23 ° C)	185	MPa
冲击性能	额定值	单位制
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	6	kJ/m
热性能	额定值	单位制
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	310	° C
线形热膨胀系数	ISO 11359-2	
流动	9.00E-06	cm/cm/ ° C
垂直	3.90E-05	cm/cm/ ° C
可燃性	额定值	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	V-0	UL 94
注射	额定值	单位制
干燥温度	150	° C
干燥时间	3	hr
建议的最大水分含量	0.01	%

料斗温度	20 到 30	° C
料筒后部温度	355 到 365	° C
料筒中部温度	360 到 370	° C
料筒前部温度	360 到 370	° C
射嘴温度	360 到 370	° C
加工 (熔体) 温度	365 到 375	° C
模具温度	80 到 120	° C
背压	< 3.00	MPa