

# 供应AS台湾奇美 PN-127L150

产品名称	供应AS台湾奇美 PN-127L150
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:透明食品级，耐热稳定
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

AS(SAN)台湾奇美PN-107L150

AS(SAN) 原料物性描述：

AS，亦称SAN，苯乙烯-丙烯腈共聚物，比聚苯乙烯有更高的冲击强度和优良的耐热性，耐油性，耐化学腐蚀性。如它能很好地耐某些使聚苯乙烯应力开裂的烃类。而弹性模量是现有热塑性塑料中较高的一种。AS为苯乙烯-丙烯腈共聚体，不易产生内应力开裂。透明度很高，其软化温度和搞冲击强度比PS高。物化性能SAN（AS）具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SAN（AS）中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力，减小热膨胀系数。SAN（AS）的维卡软化温度约为110。载荷下挠曲变形温度约为100。SAN（AS）的收缩率约为SAN（AS）是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SAN(AS)坚硬、透明并易于加工；丙烯腈成份使SAN（AS）具有化学稳定性和热稳定性。注塑工艺AS的加工温度一般在200-250 为宜。该料易吸湿，加工前需干燥一小时以上，其流动性比PS稍差一点，故注射压力亦略高一些。干燥处理如果储存不适当，SAN（AS）有一些吸湿特性。建议的干燥条件为80、2-4小时。熔化温度200-270。如果加工厚壁制品，可以使用低于下限的熔化温度。模具温度40-80。对于增强型材料，模具温度不要超过60。冷却系统必须很好地进行设计，因为模具温度将直接影响制品的外观、收缩率和弯曲。注射压力bar注射速度建议使用高速注射流道和浇口所有常规的浇口都可以使用。浇口尺寸必须很恰当，以避免产生条纹、糊斑和空隙。应用范围电气（插座、壳体等），日用商品（厨房器械，冰箱装置，电视机底座，卡带盒等），汽车工业（车头灯盒、反光镜、仪表盘等），家庭用品（餐具、食品刀具等），化妆品包装等。广泛用于制作耐油、耐热、耐化学药品的工业制品，以及仪表板、仪表框、罩壳、电池盒、接线盒、多种开关及按规等。

供应AS塑胶原料

AS(SAN)台湾奇美PN-106L150

AS(SAN)台湾奇美PN-107

AS(SAN)台湾奇美PN-107 L125FG

AS(SAN)台湾奇美PN-107L125  
AS(SAN)台湾奇美PN-107L150  
AS(SAN)台湾奇美PN-117C  
AS(SAN)台湾奇美PN-117H L150  
AS(SAN)台湾奇美PN-117L100  
AS(SAN)台湾奇美PN-117L200  
AS(SAN)台湾奇美PN-127L 100FG  
AS(SAN)台湾奇美PN-127L150  
AS(SAN)台湾奇美PN-137H  
AS(SAN)台湾奇美PN-918  
AS(SAN)台湾奇美PN-127H  
AS(SAN)台湾奇美PN-127L100  
AS(SAN)台湾奇美PN-127L200  
AS(SAN)镇江奇美108L125  
AS(SAN)镇江奇美D-168  
AS(SAN)镇江奇美D-178  
AS(SAN)镇江奇美D-178LB  
AS(SAN)镇江奇美PN-108L100  
AS(SAN)镇江奇美PN-118L100  
AS(SAN)镇江奇美PN-118L150  
AS(SAN)镇江奇美PN-128L100  
AS(SAN)镇江奇美PN-128L150  
AS(SAN)镇江奇美PN-138H  
AS(SAN)台湾台达1400  
AS(SAN)台湾国乔D-12  
AS(SAN)台湾台化NF2200

AS(SAN)台湾台化NF2200AE

AS(SAN)台湾台化NF2200AF

AS(SAN)宁波台化NF2200

AS(SAN)宁波台化NF2200AE

AS(SAN)宁波台化NF2200AR

AS(SAN)宁波台化NF2200AR (白底)

AS(SAN)宁波台化NF2200AS

AS(SAN)宁波台化NX3400

AS(SAN)宁波LG80HF

AS(SAN)宁波LG80HF WH

AS(SAN)宁波LG80HF-ICE

AS(SAN)韩国LG80HF

AS(SAN)韩国LG80HF(LLHK)

AS(SAN)韩国LG80HF-ICE

AS(SAN)韩国LG82TR

AS(SAN)韩国LGGP2300

AS(SAN)韩国锦湖310CTR

AS(SAN)韩国锦湖310NTR

AS(SAN)韩国锦湖310TR

AS(SAN)韩国锦湖320A

AS(SAN)韩国锦湖335T

AS(SAN)韩国锦湖350

AS(SAN)韩国锦湖350HW

AS(SAN)韩国锦湖SAN330I

AS(SAN)泰国ZNEOS52485

AS(SAN)马来西亚东丽A37C 333

AS(SAN)日本TECHNO52485

AS(SAN)日本旭化成767

AS(SAN)日本旭化成783

AS(SAN)LG惠州SA30

AS(SAN)LG惠州SA30(白底)

AS(SAN)LG惠州SA50

AS(SAN)德国巴斯夫368R

AS(SAN)德国巴斯夫368R 77851

AS(SAN)德国朗盛52485

AS(SAN)德国朗盛550050

AS(SAN)德国朗盛552485

AS(SAN)德国朗盛552495

AS(SAN)德国朗盛C552485

AS(SAN)泰国朗盛552485

AS(SAN)泰国朗盛C550050

AS(SAN)泰国朗盛C552485

AS(SAN)德国科思创(拜耳) 52485

AS(SAN)德国科思创(拜耳) 552495

AS(SAN)德国科思创(拜耳) C552485

AS(SAN)泰国科思创(拜耳) 552495

AS(SAN)泰国科思创(拜耳) SAN 522485

AS(SAN)泰国英力士苯领368R

AS(SAN)泰国英力士苯领C552485

AS(SAN)泰国英力士苯领C552495

AS(SAN)泰国英力士苯领W TR050001

AS(SAN)泰国石化120PC

AS(SAN)泰国石化121PC

AS(SAN)泰国石化129PC

AS(SAN)泰国石化AS103

AS(SAN)中石油大庆SAN-327

AS(SAN)中石油兰州BHF

AS(SAN)中石油吉化SAN-2437