

# 供应HC1030/1300MS

产品名称	供应HC1030/1300MS
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

[BQB-418-2018.pdf](#)

Q/BQB418 - 2018

2

的抗拉强度，在同等抗拉强度水平下较双相钢具有更高的延伸率。

### 3.4复相钢complexphasesteels(CP)

钢的显微组织为马氏体、贝氏体、铁素体和少量残余奥氏体。其基体组织主要为硬质相马氏体和贝氏体，屈强比较高，均匀伸长率略低于同等抗拉强度水平的双相钢(DP)和相变诱导塑性钢(TRIP)，抗拉强度通常在600MPa以上，弯曲性能优良。

### 3.5淬火延性钢quenchingandpartitioningsteel(QP)

钢是采用淬火-配分工艺生产的一类高成形性超高强钢。钢的显微组织为马氏体+铁素体+残余奥氏体等多相复合组成，利用马氏体带来的超高强度和残余奥氏体的相变诱导塑性(TRIP)效应，可获得比传统超高强钢更优越的成形性能。QP钢具有中等屈强比和较高的加工硬化性能，适合用于外形相对复杂、强度要求高的车身骨架件和安全件。

## 4分类和代号

4.1钢板及钢带按用途区分应符合表1的规定。

4.2钢板及钢带按表面质量区分应符合表2的规定。

4.3钢板及钢带按表面结构区分应符合表3的规定。

表1

牌号钢种类型用途

HC250/450DP

双相钢(DP)

结构件、加强件HC290/490DP

HC340/590DP

B340/590DP

B400/780DP

加强件、防撞件

HC420/780DP

HC500/780DP

HC550/980DP

HC650/980DP

HC700/980DP

HC820/1180DP

HC700/900MS

马氏体钢(MS)加强件、防撞件

HC700/980MS

HC860/1100MS

HC950/1180MS

HC1030/1300MS

HC1150/1400MS

HC1200/1500MS

HC1350/1700MS

HC380/590TR

HC400/690TR相变诱导塑性钢(TR)结构件、加强件等

HC420/780TR

HC570/780CP

HC780/980CP复相钢(CP)结构件、加强件等

HC900/1180CP

HC600/980QP

淬火延性钢(QP)结构件、加强件等HC600/980QP-EL

HC820/1180QP

HC820/1180QP-EL