

Santoprene 8211-75 山都平TPV

产品名称	Santoprene 8211-75 山都平TPV
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 (TPE) 型号:8211-75 特性:可着色、非吸湿性热塑性
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Santoprene 8211-75 山都平TPV

规格：TPV

型号：8211-75

产地：欧美

品牌：ExxonMobil Chemical(埃克森美孚)

包装说明：25KG/袋

产品简介：santoprene山都平 (TPV) 是一种高性能弹性体，在标准的热塑型设备中山都平可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型，同时清洁废料可重复使用，在聚烯烃循环流中可回收。

Santoprene8211-75 TPV产品描述

它是热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种软质、可着色、非吸湿性热塑性硫化弹性体 (TP V) ，这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，用于较难注塑的领域。山都平8211-75 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或吹塑成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。

Santoprene8211-75 TPV应用特点

非吸湿性产品，加工之前很少或不需要干燥；

中性、易于着色的配方；

用于密封应用中；

推荐用于要求优异耐绕曲疲劳性能或密封的用途中；

具有优异的耐臭氧性能；

符合RoHS规范。

Santoprene8211-75 TPV物性参数

性能	数值	单位	测试标准
密度	0.93	g/cm ³	ISO 1183
邵氏硬度 (邵A, 23 , 2mm)	80		ISO 868
拉伸应力 (100百分之, 横向流量, 23)	3.8	Mpa	ASTM D412
拉伸断裂强度 (横向流量, 23)	7.0		
断裂伸长率 (横向流量, 23)	530	%	
压缩永久变形	36	ASTM D395B	
脆化温度	-60		ASTM D746
RTI Elec	100	UL746	
RTI Str (1.1mm)	90		
阻燃等级 (1.1mm)	HB		UL-94

santoprene山都平生产出的零件提供了从-60 到125 的稳定操作，无裂痕或粘着。具有出色的耐热老化性能，以及良好的耐多种酸、碱和水溶液的特性。