

# PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 14G25 玻璃纤维25% 耐疲劳 热稳定

产品名称	PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 14G25 玻璃纤维25% 耐疲劳 热稳定
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:14G25 产地:日本旭化成
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

## 产品详情

PA66塑胶原料 日本旭化成 PA66 14G25 玻璃纤维25% 耐疲劳 热稳定

### 产品物性表

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸湿率	湿	1.9	%
物理性能	成型收缩率	干	旭化成方法	0.5/0.9
	比重	干	ASTM D-792	1.32
	磨耗率	湿	ASTM D-1044	12
				× 10 <sup>-6</sup> kg/1000tim es
机械性能	断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638	3(6)
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	120(-)
		干(湿)	ASTM D-785	96(74)
	拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638	180(110)
	抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790	290(175)
	抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790	8.1(4.7)
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	ASTM D-256	105(160)
热性能	阻燃性	干	UL 94	HB
	热变形温度	1.82MPa,干	ASTM D-648	250
	线性膨胀系数	干	ASTM D-696	3
	导热率	干		0.3
	热变形温度	0.46MPa,干	ASTM D-648	260