

青岛金属防锈漆，青岛钢结构漆，青岛环氧富锌漆厂家

产品名称	青岛金属防锈漆，青岛钢结构漆，青岛环氧富锌漆厂家
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:堡威 规格:双组份 颜色:灰色
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

环氧富锌底漆产品组成及环氧富锌底漆特性：该漆是由环氧树脂为基料配以聚酰胺、锌粉、助剂而成。漆膜中锌含量高，具有阴极保护作用和优异的防锈性能，环氧富锌底漆是性能优异的电化学保护涂料。

二、环氧富锌防锈底漆产品用途：可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。

三、环氧富锌防锈底漆使用方法：

- 1、基铁、钢结构表面须喷沙处理至Sa2.5级，不具备喷沙条件的手工处理至St3标准。
- 2、将甲、丙二组分混合搅拌均匀，加入乙组分（锌粉）边加入边搅拌，搅拌均匀后用80目筛网过滤，熟化30分钟既可进行涂装。
- 3、配合后的涂料须在八小时之内用完。在使用过程中，漆质变稠，可用专用稀释剂调整粘度。
- 4、涂装间隔时间为：5—20、8小时；20—30、4小时；30—40、2小时。

四、技术指标：

外观 灰色、平整 在容器中的状态 搅拌均匀后无硬块

冲击强度（kg.cm）50 适用期h 8

柔韧性（mm）1 环氧树脂检验 环氧树脂存在

干燥时间：表干（h） 1 附着力（划圈法） 1

实干（h） 24 耐3%盐水 72h不起泡、不脱落

理论用量（g/m²） 220—230 不挥发分子金属锌量含量% 80%以上