

安登铝制品化学抛光厂家AD-B05 无烟镜面抛光剂

产品名称	安登铝制品化学抛光厂家AD-B05 无烟镜面抛光剂
公司名称	湖北安登环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区狮山镇长岗南路26号金棕榈园A108号
联系电话	13809857633

产品详情

产品特性

- 1.完全摒弃硝酸，不产生任何烟气，真正做到无烟抛光。
- 2.兼容性好，可在多数合金铝材表面产生高亮的抛光效果.配合机械抛光，可以得到完全清亮的镜面效果,化抛后的光亮度可达到700GU,氧化后光亮度可达500GU以上.
- 3.生产成本低,仅有带出消耗。
- 4.成品率高,支持长时间沥干，沥干过程不损害抛光光泽，不产生砂面，不产生流痕，不会过烧。
- 5.操作简单,无需专业师傅,生产过程中控制好温度和时间,即可生产高品质抛光产品.

开槽参数

AD-B05：原液使用.槽体必须使用5mm以上不锈钢SUS316L。

开槽前仔细检查不锈钢槽体焊接是否完好，供热冷却循环管道有否泄漏，通风抽气装置能否正常工作。检查完毕后，将B05工作液倒入槽中，首次只可倒入槽总体积的的3/4，开始加温，槽液温度达到100 时，停止加温，启动抽风排气装置，加入3

0kg/m³比例的铝材废料(不建议用铝屑)进入槽中溶铝。溶铝过程中会产生高温、烟气，请注意安全防护措施。投入废铝不可一次加入，按分批少量多次加入。溶铝完毕后，待温度降到100℃，即可生产。

控制参数

比重： 1.74g/ml

铝离子： 30g/l

温度： 95 ~ 105

时间： 60S ~ 3min

维护和管理

- 1、生产过程中根据液位降低补加AD-B05抛光剂，在配备回收设备情况下，每生产一吨铝材消耗AD-B05：100~150kg。消耗高低取决于操作时滴流时间，滴流时间越长消耗越低。
- 2、操作过程中避免带入过多脏杂物，切切不可乱加其他化学品污染槽液，导致槽液报废。
- 3、生产过程中会产生少量污泥，建议定期清理槽底。

包装、贮存及保质期

35kg塑料桶装；避光、避碱、轻放、密封置干燥，阴凉处，防止泄漏。室温存放1年。