

硅树脂玻璃纤维套管,矽质套管,自熄管,矽套管,纤维通,纤维管,硅管,玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管

产品名称	硅树脂玻璃纤维套管,矽质套管,自熄管,矽套管,纤维通,纤维管,硅管,玻璃纤维套管,玻纤套管,玻纤管
公司名称	广州熙晓绝缘制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村镇高沙工业区D1栋
联系电话	86-02039906733/39906272 15728544656

产品详情

[是由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理，涂以有机硅树脂而成。该套管具有良好的介电性能、自熄性和优良的柔软性，广泛用于](#)

H级&N级电机绝缘、家用电器、电热设备、电视及电子仪器的机内布袋线集束等绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别
SGS-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1500V	1000V
SGS-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	2500V	1800V
SGS-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	4000V	3000V
SRS-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	5000V

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标称	公差	A级最小值	B . C级最小值
0.5-2.5	+ 0.25 -0.05	0.38	0.20
3.0-4.0	+ 0.30 -0.05	0.46	0.23
5.0-6.0	+ 0.35 -0.05	0.50	0.30
7.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.54	0.35
10.0-14.0	+ 0.70 -0.05	0.64	0.43

性能参数

项目	性能指标
耐高温性	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (VW-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！