

南宁3mm个厚硅PU球场材料价格

产品名称	南宁3mm个厚硅PU球场材料价格
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	规格:在3mm到5mm之间
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

我们更专业

9年行业沉淀，赢得客户好口碑

9年我们只做运动场材料，多年来取得了多项认证证书，所有材料均为环保绿色

累积1200万m²用户体验，运动场材料年产量达30000吨以上

采用德国PU技术全自动化生产流水线，加工工艺先进可靠

产品优势：

1. 专业性

精巧设计的“面硬里软”三层复合结构硅PU球场材料，形成科学运动安全保障体系，既有效保护运动受伤同时又满足震动吸收和反弹的要求。

防水层：有机硅改性聚氨酯类防水材料，往水泥毛孔的渗透力更强结合力更好，与聚氨酯类的弹性层附着更好；

弹性层：科学的匹配水泥热胀冷缩系数，确保热胀冷缩不开裂；

面层：水性环保，符合健康运动主题。加有机硅改性更耐磨易着色，色彩多样。

2. 经济性

适用新旧水泥或沥青基础，特殊抗污助剂使场地不留划痕，清水清洗常用久新，综合使用成本低性价比高。

3. 耐用性

有机硅改性水性聚氨酯新技术面胶附着力达国际A级标准、耐磨值高达20倍、防滑值稳定可调、拉伸强度、耐老化性优异。

4. 美观性

高分子着色技术，颜色多样持久，适合灯光球场和电视转播感观更加细腻均匀。

适用范围：

网球、篮球、羽毛球、跑道、排球、乒乓球、手球、滚球和多功能场馆、各类健身房、舞蹈房、学校、单位工会活动室、多功能厅、游乐园、幼儿园、体育用品商店、办公室、宾馆、医院的任何地面。

硅pu球场铺设方案

一、弹性层

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层（TB—002）为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮到新要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂调节稠度，以保证表面流平。若气温较低（ $<10^{\circ}\text{C}$ ）及湿度较低（ $<50\%$ ），需加入3~8%水搅拌均匀后涂刮，以使干固时间缩短，具体加水量需视现场天气而定。应避免在烈日下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用TB—002修补平整。表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才能进行加强层施工。

二、加强层

加强层（TB—003）为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑后才能进行面层施工。

三、面层

面层（TB—205）为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀，可加入少量水调节合适施工稠度，用胶刮板分2~3道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加入30%面层专用砂，应先将A组份与专用砂搅拌均匀再加入B组充分混合均匀后刮涂。（各类球场面层参考做法：乒乓球、篮球场：二道加入30%专用砂，三道加入15%专用砂，第三道不加专用砂；网球场：加入30%专用砂分2~3道刮涂。羽毛球、排球场：不加专用砂分2~3道刮涂。）面层施工用料须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过高情况下施工，保证表面效果。

四、划线

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

五、注意事项：

1 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

2 施工整过程每一道工序施工后8小时内不能有水浸泡。

3 室内场地必须保证良好的通风效果。

4 场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。