

# 陈村不锈钢板料904L 佛山乐从供应东特904L不锈钢中厚板

产品名称	陈村不锈钢板料904L 佛山乐从供应东特904L不锈钢中厚板
公司名称	佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	树德金属:规格齐全 904L:1.0-100 东特:陈村金铝
公司地址	广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号
联系电话	0757-83333376 18024146844

## 产品详情

陈村不锈钢板料904L 佛山乐从供应东特904L不锈钢中厚板

### 交货状态

一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

630合金是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢板，和这个等级具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性。经过热处理后，产品的机械性能更加完善，可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。这个等级不能用于高于300 (570F) 或非常低的温度下，它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力，它的抗腐蚀能力与304 和430 一样。

### 力学性能

抗拉强度 b(MPa) : 480 时效, 1310; 550 时效, 1060; 580 时效, 1000;

620 时效, 930

### 条件屈服强度

0.2(MPa) : 480 时效, 1180;550 时效, 1000;580 时效, 865;620 时效, 725

伸长率 5(%) : 480 时效, 10;550 时效, 12;580 时效, 13;620 时效, 16

断面收缩率 (%) : 480 时效, 40;550 时效, 45;580 时效, 45;620 时效, 50

硬度 : 固溶, 363HB和 38HRC;480 时效, 375HB和 40HRC;550 时效, 331HB和 35HRC;580 时效, 302HB和 31HRC;620 时效, 277HB和 28HRC

### 热处理工艺

#### 热处理规范 :

- 1)固溶1020 ~ 1060 快冷;
- 2)480 时效,经固溶处理后,470 ~ 490 空冷;
- 3)550 时效,经固溶处理后,540 ~ 560 空冷;
- 4)580 时效,经固溶处理后,570 ~ 590 空冷;
- 5)620 时效,经固溶处理后,610 ~ 630 空冷。 金相组织 : 组织特征为沉淀硬化型。