

钨钢非标,硬质合金非标 产品

产品名称	钨钢非标,硬质合金非标 产品
公司名称	株洲市亚光钨钼工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:湖南株洲 牌号:多种牌号 主要金属含量:99.95 (%)
公司地址	湖南省株洲市荷塘区金钩山路8号
联系电话	86 0731 22596288 13077089992

产品详情

产地	湖南株洲	牌号	多种牌号
主要金属含量	99.95 (%)	杂质含量	0.02 (%)
粒度	200 (目)		

牌号	物理机械性能			推荐用途
	密度g/cm3	典型值 typical values		
		硬度hra	抗弯强度 mm2(b试样)	
yg6	14.95	91.0	2580	通用牌号, 广泛用作 铸铁、有色金属及其 合金与非金属材料的 加工工具, 耐磨零件 , 同时也可作其它工 具用合金。
yg8	14.74	90.2	2710	
yg6x	14.93	91.9	2480	适于硬铸铁, 有色金 属及其合金的半精加 工, 也适于普通铸铁 和高锰刚等工件的半 精加工及精加工。同 时也可作其它工具用 合金。
yg6a	14.89	92.7	2350	
yg8c	14.69	89.1	2850	主要用作凿岩、截煤 与钻井工具, 同时也 可作建筑安装工程用 石壁、混凝土钻孔,

yg11c	14.32	87.8	2940	石料加工用合金。
yl10.2	14.45	91.8	2880	主要用作长条薄片和圆片切刀，同时也可作其它工具用合金。
yd25	14.38	91.5	2850	主要用作长条薄片，
ym80	14.76	90.9	2590	同时也可作其它工具用合金。
ys2t	14.45	92.4	2380	主要用作圆片切刀，同时也可作其它工具用合金。
ys8	14.05	93.5	2170	适于特种耐热不锈钢的粗、精加工，高强度钢精加工，淬火钢精与半精加工，铁基耐热合金及玻璃制品加工。

联系人：王先生联系电话：13077089992 18673430808电子邮箱：sales@zzygwm.com
 联系人：王小姐联系电话：13907337888电子邮箱：sales@zzygwm.com

网址：www.zzygwm.com电话：0731-22596288

传真：0731-27589188地址：湖南省株洲市金钩山路8号