

# 环氧树脂胶水：透明灌封AB胶

产品名称	环氧树脂胶水：透明灌封AB胶
公司名称	东莞市元木电子材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	品牌:鸿鑫 树脂胶分类:环氧树脂 型号:8166AB
公司地址	东莞市厚街镇宝屯村西环路
联系电话	86-076985908893/020-36000406 13829172166

## 产品详情

品牌	鸿鑫	树脂胶分类	环氧树脂
型号	8166AB	粘合材料	树脂

### 双组份透明胶系列

#### 环氧树脂8166ab

一、产品介绍：产品透明度好，固化后表面光亮、无气泡。应用于：工艺品、冲浪板、滑板、led灯条、皮带扣、透明环氧模具、五金饰品、发饰、首饰、贴纸、标牌徽章、弧面饰品等产品的表面披覆和灌注。

型号	主剂8166a	固化剂8166b
颜色外观	透明	透明液体
比重	1.2-1.25g/cm <sup>3</sup>	1.02g/cm <sup>3</sup>
粘度	6000-8000cps	80-130 cps
保存期	3个月	3个月

二、混合比例：a：b=3：1（重量比）

三、固化时间：普通型25℃ × 8-12小时内基本固化；

四、使用时间：主剂和固化剂混合后25℃ 时为30-40分钟。

其操作时间、固化时间、浓稀度、重量比可根据客户要求适当调整。

## 五、固化物特性：

诱电率	1khz	3.8
诱电损失	1khz	0.02
抗压强度	kg/cm2	23
弯曲强度	kg/cm2	10
引张强度	kg/cm2	16
抗拉强度	kg/cm2	16-18
冲击强度	kg/mm2/cm2	8
硬度	shored	30-40d
表面电阻	ohm	$1 \times 10^{14}$
耐电压	kv/mm	16-18

## 六、操作注意事项：

- 1、要灌注密封的部位需保持干燥、清洁、工作场所保持通风；
- 2、操作时，须按标准重量配比，混合并搅拌均匀，搅拌时注意搅拌器四周与底部，都须均匀混合。本品混合后会逐渐固化，其粘稠度也会逐渐上升；
- 3、温度和混合量的多少会影响到可使用时间的长短，在大量使用前，请少量试用，掌握产品的使用技巧，以免造成损失。
- 4、有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并清洗干净；
- 5、混合后材料请尽快使用完毕。