

加15%玻璃纤 PET C3015FA规格25kg/包

产品名称	加15%玻璃纤 PET C3015FA规格25kg/包
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	18.50/公斤
规格参数	品牌:日本宝理 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

PET塑料是英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET或PETP。中文意思是:聚对苯二甲酸类塑料，主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和[??????????PBT](#)。[???????????](#)又俗称涤纶树脂。它是对[?????](#)与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为[??????](#)，或饱和聚酯。

- 特点：FR-PET C3015FA 宝理公司生产的一款含15%玻璃纤维增强本色PET材料

- PET C3015FA 加15%玻璃纤维增强

FR-PET C3015FA

15%玻璃纤维增强材料

聚对苯二甲酸乙二酯

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明:

HB, Standard, GF reinforced

黄卡下载 : E213445-229175 , E213445-229176

填料增强 : 含15%玻璃纤维增强

部件标识 : PET-GF15

外观形式 : 本色粒子

加工方法 : 注射成型

塑料牌号 : PET C3015FA

产品物性 :

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.47	g/cm	ISO 1183
吸水率(23 ,24 hr)	0.20	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	103	MPa	ISO

				527- 2
拉伸应变(断裂)	2.0			
弯曲模量	6300	ISO 178		
弯曲应力	168			
冲击性能				
简支梁缺口冲击强度	4.5	kJ/m	ISO 179/ 1eA	
热性能				
热变形温度(1.8 MPa,未退火)	222		ISO 75-2 /A	
电气性能				
体积电阻率	1.0E+17	ohms · cm	IEC 6009 3	
介电强度(3.00 mm)	24	kV/mm	IEC 6024 3-1	
漏电起痕指数	225	V	IEC 6011 2	
可燃性				
UL 阻燃等级	HB		UL 94	