

# 聚苯硫醚 DIC.PPS Z-240

产品名称	聚苯硫醚 DIC.PPS Z-240
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:日本油墨 型号:Z-240 名称:PPS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应聚苯硫醚 DIC.PPS Z-240 阻燃V0，良好的韧性 - 耐潮性 - 耐冲击 - 耐热

### DIC.PPS Z-240 物性表

#### 基本编号

E53829-101090628

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量  
超高韧性

抗撞击性, 良好

良好的抗热震性

外观  
形式  
加工方法

吸水低或不吸水  
黑色  
粒子  
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.61

收缩率

流动	0.25
横向流动	1.1
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.030
硬度 <del>硬度</del> 硬度值单位制测试方法	118
机械性能 <del>机械性能</del> 额定值单位制测试方法	11500
抗张强度	165
伸长率 (断裂)	2.3
弯曲模量	10500
弯曲强度	235
压缩强度	180
泊松比	0.36
断裂弯曲伸长率	3.0

悬臂梁额定值单位制测试方法	130
无缺口悬臂梁冲击	750
悬臂梁额定值单位制测试方法(未退火)	260
线形热膨胀系数	
流动 : -30 到 100 ° C	2.0E-5
横向 : -30 到 100 ° C	2.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度 (1.60 mm)	16
介电常数 (1 MHz)	5.00
耗散因数 (1 MHz)	5.0E-3
可燃性等级 (单位制测试方法)	V-0
注射额定值单位制	

料筒后部温度	290 到 320
料筒中部温度	290 到 320
料筒前部温度	290 到 320
模具温度	120 到 150