

DIC.PPS ZL-130 纤维30%及PTFE

产品名称	DIC.PPS ZL-130 纤维30%及PTFE
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	品牌:日本油墨 型号:ZL-130 名称:PPS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应DIC.PPS ZL-130 纤维30%及PTFE

我公司主要经营PA66.PA6.POM.PBT,PC,PPS.LCP.PC/ABS,PPA等工程塑料

DIC.PPS ZL-130 物性表

基本编号	E53829-101909357	
填料/增强材料	PTFE 纤维, 30% 填料按重量	
特性	自润滑	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.52

收缩率

流动

1.0

吸水率(20°C, 24 hr) 0.020

硬度(邵氏D) 115

机械性能(拉伸强度) 3700

抗张强度 60.0

伸长率(断裂) 3.5

弯曲模量 3400

弯曲强度 100

压缩强度 70.0

摩擦系数

与金属 - 动态 0.20

悬臂梁冲击强度	0.20
无缺口悬臂梁冲击	500
热性能额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	200
1.8 MPa, 未退火	110
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)	4.0E-5
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度 (1.60 mm)	16
介电常数 (1 MHz)	4.00
耗散因数 (1 MHz)	1.0E-3
可燃性额定值单位制测试方法	

UL94 阻燃等级 (100@Break), ASTM D790: 6%
注射成型湿度控制

V-0
300 到 340

料筒中部温度

300 到 340

料筒前部温度

300 到 340

模具温度

120 到 150