

建筑材料进场检验广州建筑材料检测

产品名称	建筑材料进场检验广州建筑材料检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

常用建筑材料进场检验批次

一、水泥《混凝土施工验收规范》GB50204-2002

7.2.1条按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样检验不少于一次。

二、钢材《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499

同一牌号、同一炉罐号（批号）、同一规格（直径）、同一交货状态，不大于60t为一个检验批。

三、砂《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52。

用大型运输工具的，以400立方米或600t为一检验批；用小型工具运输的，以200立方米或300t为一检验批。

四、碎石或卵石《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ52。大型运输工具运输的，以400立方米或600立方米为一检验批；小型工具运输的，以200立方米或300吨为一检验，不足一批按一批计。

五、砖《砌体结构验收规范》GB50203-2002 5.2.1条

每一生产厂家的砖到现场后，按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一个检验批，抽检数量为一组。

六、混凝土小型砌块：必须对其强度等级进行复检，每一生产厂家、每一万块至少抽检一组，用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量应不小于二组。

七、钢筋连接

- 1、电弧焊件接头：在现场安装条件下，每一至二楼层中以300个接头形式、同钢筋级别的接头作为一批；不足300个时，仍作为一批。
- 2、电渣压力焊接头：在一般构筑物中，以300个同级别钢筋接头为一个检验批；在现浇钢筋混凝土结构中，应为每一层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批，不足300个接头仍应作为一批。
- 3、闪光对弧焊接头：在同一台班内焊接接头的数量较少，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头，应按一批计算。
- 4、气压焊接头：一般构筑物中，以300个接头为一批，在现浇钢筋混凝土结构中，同一楼层中应以300个接头作为一批，不足300个接头仍应作为一批。
- 5、预埋件钢筋T型接头：以300件同类型预埋件计为一批。在一周内连续焊接时，可累计计算。不足300件时，按一批计算。
- 6、锥螺纹接头：同一施工条件、同一材料等级、同规格接头，以500个接头为一个验收批，不足500个也为一个验收批。
- 7、带肋钢筋套筒挤压连接接头：同一批材料同等级、同形式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验，不足500个也作为一个验收批。
- 8、机械连接件：在同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头，已500个接头为一个检验批，不足500个也做一批。

八、混凝土试块：

结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

- 1、每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样不得少于一次。
- 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次。
- 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次。
- 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。
- 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
- 6、对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。

九、砂浆试块

不超过250立方米砌体的各种类型及强度的砌筑砂浆，每台搅拌机至少抽检一次。每层地面不应少于一组，当每增加1000平方米应增加一组。

十、对砂浆试块和混凝土试块见证取样的批次不应少于其取样总批次的30%。 十一、防水涂料：

1、同一规格、品种、牌号的防水涂料，每10吨为一批次，不足10吨按一批进行抽检，（每批取2公斤样品需密封并编号）。

2、双组份聚氨酯甲组份5吨为一批次，不足5吨也按一批计，乙组份按产品

重量配比相应增加批量，甲乙组份样品重量各2公斤。