

双组份聚硫密封膏现货批发 国标品质

产品名称	双组份聚硫密封膏现货批发 国标品质
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长信 规格:25公斤 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

双组份聚硫密封胶的施工方法

- 1、被密封表面的处理：将施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污及灰尘等杂物，用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必须保证完全干燥、清洁。表面所有灰尘必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。双组份聚硫密封膏价格
- 2、施工前把缝隙的两边1cm处垂直贴上5cm宽的胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。（用过的胶带及时清理）
- 3、密封胶的配制：把1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能。
- 4、涂双组份聚硫密封胶时，用灰刀或胶枪将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。
- 5、施工结束后，把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。
- 6、施工质量的检查：密封胶施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封膏价格双组份聚硫密封胶表干时间为24小时，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而降低性能。

聚硫建筑密封胶又称为双组份聚硫密封膏、聚硫化物密封剂、PS建筑密封膏、弹性橡胶密封膏等。

聚硫密封胶的构造 双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。本品为双组份膏状物，两组分有明显色差，便于混合均匀。使用比例为A：B=100：8-12，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。