

改性环氧树脂灌缝胶用于混凝土裂缝内部缺陷蜂窝孔洞灌浆修补

产品名称	改性环氧树脂灌缝胶用于混凝土裂缝内部缺陷蜂窝孔洞灌浆修补
公司名称	贵州卓能达建筑材料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:卓能达 经营模式:厂家直销 产地:郑州
公司地址	长顺县白云山镇鼠场工业园
联系电话	18638246390

产品详情

改性环氧树脂灌缝胶

一、产品特点

1、灌缝胶系甲、乙双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、适用期长、灌注工艺简单等特点。

2、粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。3、抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。4、不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。5、固化后韧性和抗冲击能力优异。

二、技术参数

GB/T50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 类A级胶

	检验项目	性能指标
胶体性能	抗拉强度(MPa)	25
	受拉弹性模量(MPa)	1.50×10^3
	伸长率(%)	1.7
	抗弯强度(MPa)	30，且不得呈破裂状破坏
	抗压强度(MPa)	50
	无约束线性收缩率(%)	0.3
粘结能力	钢对钢拉伸抗剪强度标准值(MPa)	15
	钢对钢对接抗拉强度(MPa)	20

钢对干态混凝土正拉粘结强度(MPa)	2.5, 且为混凝土内聚破坏
钢对湿态混凝土正拉粘结强度(MPa)	1.8, 且为混凝土内聚破坏

三、适用范围

1、混凝土裂缝(0.1~1.5mm)、内部缺陷(蜂窝、孔洞)灌浆修补。2、地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。树脂灌缝胶配套工具

四、包装贮存

1、本产品采用塑料桶包装；2、甲组分为：18Kg/桶，乙组分为：18Kg/桶3、常温条件：按重量比为：甲乙=2 14、储存期：12个月