

虹牌涂料永记油漆

产品名称	虹牌涂料永记油漆
公司名称	浙江永记油漆有限公司
价格	900.00/桶
规格参数	虹牌涂料:台湾虹牌涂料 410-2:内墙 江苏昆山:台湾总公司
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区高照街道德尔路5号
联系电话	0512-57553937 15325299117

产品详情

永保新面漆 EPOXY COATING

产品号码	001(EP-04)/001-1(EP-04)/055
型别	由环氧树脂 (Epoxy Resin)及特殊硬化剂,配以耐侯、耐化学性颜料精制而成之二液型重防蚀面漆。
用途	水泥制品及钢管、钢架、桥梁、工厂设施等钢铁构造物用防蚀面漆。
特性	1、漆膜坚韧而富於可扰性及附著性。 2、耐水及耐海水性极优。 3、耐磨性及电气绝缘性非常优良。 4、耐油与耐溶剂及耐化学药品性极优。
光泽度	有光
颜色	各色
遮盖力	8.0m/L以上 (混合漆) (因颜色而异)
重量	1.1Kg/L以上 (混合漆) (因颜色而异)
粘度	70-85KU (混合漆) (25)
干燥时间	指触: 2小时以内 坚结: 10小时以内 完全硬化: 7天 (25)
漆膜厚度	湿膜: 100 (Micron) 干膜:40 (Micron)
理论涂布量	10.0m/L 9.0m/Kg
涂装间隔	8小时 5天 (25) 或3天 (30)
混合比	依桶装标示
固体容积	50%以上 (混合漆)

可用时间	8小时（混合漆25℃）
耐热温度	连续93℃ 间歇121℃
稀释剂	005永保新稀释剂
稀释剂用量	5--10%（不含清洗工具）
适用底漆	永保新系列底漆.永保新中涂漆（或按本公司指定用法施工）
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	刷涂、无气喷涂、辊涂
施工注意事项	<ol style="list-style-type: none">1、主剂及硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置10--20分钟再使用。2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰尘、铁锈及腐蚀性盐类等附着物，必须清除干净。3、温度在10℃以下，阴雨或大气相对湿度在85%RH以上时，应避免施工，尤以表面潮湿时，须使之完全干燥。4、涂装器具用完后，应立即洗净。5、在贮槽内之施工，必须注意充分之通风。6、涂装间隔超过规定时间，则须将漆面磨粗以增加其附着力。7、漆膜表面，日久被阳光照射会有粉化现象，这不会影响漆膜品质。