

POM 日本宝理 GB-25 含玻璃珠25%

产品名称	POM 日本宝理 GB-25 含玻璃珠25%
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:GB-25 性能:低翘曲性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

GB-25 填料/增强材料 玻璃珠, 25% 填料按重量

性能特点 低翘曲性

UL 档案号 E45034

部件标识代码 (ISO 11469) >POM-GB25<

物理性能 额定值单位制 测试方法

比重 1.59g/cm

ASTM D792

ISO 1183

机械性能 额定值单位制 测试方法

拉伸应力

屈服 59.0MPa ISO 527-2

-- 61.0MPa ASTM D638

伸长率

断裂 9.0% ASTM D638

断裂 10% ISO 527-2

弯曲模量

-- 3530MPa ASTM D790

-- 3800MPa ISO 178

弯曲强度

-- 100MPa ASTM D790

-- 104MPa ISO 178

冲击性能 额定值单位制 测试方法

简支梁缺口冲击强度 3.6kJ/m ISO 179/1eA

悬臂梁缺口冲击强度 37J/m ASTM D256

反向缺口冲击 410J/m ASTM D256

热性能 额定值单位制 测试方法

热变形温度

1.8 MPa, 未退火 148 ° C ASTM D648

1.8 MPa, 未退火 123 ° C ISO 75-2/A

线形膨胀系数

流动 0.000090cm/cm/ ° C ASTM D696

流动: 23 到 55 ° C 0.000090cm/cm/ ° C ISO 11359-2

横向 0.000090cm/cm/ ° C ASTM D696

横向: 23 到 55 ° C 0.000090cm/cm/ ° C ISO 11359-2

电气性能 额定值单位制 测试方法

体积电阻率

3.00 mm 8.0E+14ohm · cm ASTM D257

-- 8.0E+14ohm · cm IEC 60093