

水性防闪锈剂 航宇高科 HY-189 用于生铸铁，埋弧焊等位置防闪锈

产品名称	水性防闪锈剂 航宇高科 HY-189 用于生铸铁，埋弧焊等位置防闪锈
公司名称	广州航宇高新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩村新墩大道153号二楼 (注册地址)
联系电话	020-62338886 17322089019

产品详情

HY-189防闪锈剂

HY-189水性防闪锈剂为新一代环保型产品。由多种有机成份复配而成，主要成份是一种锌的有机螯合物，不含无机盐。外观，淡黄色透明液体无味。它能防止水性涂料“闪锈”的形成，能有效地解决在喷砂铁、生铸铁和焊缝位置等铁质材料上易出现的闪锈问题，且不影响涂料的耐水性。

应用与特性

1. 能提高涂料附着力，能有效抑制水性涂料在铁质底材干燥过程中出现的闪锈现象。能解决水性涂料漆膜干燥后短期内遇水返锈问题。
2. 具有出色的防锈能力，能迅速被吸附在金属底材，有效地解决水性涂料在焊缝位置、生铸铁和喷砂铁等铁质材料上易出现的闪锈问题。
3. 在短时间内能牢固吸附在基材上形成钝化膜，有效阻止铁质基材发生锈蚀，起到长效腐蚀抑制的作用，还有利于提高涂料的防锈性能和耐盐雾性能。
4. 可用于各种水性涂料上，如丙烯酸、环氧、醇酸和聚氨酯涂料。

物理性能

外观	淡黄色液体
PH值	7-9
密度	1.5-1.7
溶解性	与各种树脂乳液混溶性好

使用方法

HY-189 易溶于水中，加入方式分散阶段和成漆阶段均可。

添加量

本产品的添加量根据水性防锈漆需要涂刷的不同金属基材确定。如果涂刷的是普通钢材，建议添加量为总配方 0.3%~0.5%。如果为了抑制喷砂铁、铸铁和焊缝位置防闪锈，建议添加量为 0.5%~1.5%。如遇到潮湿条件下干燥，需要酌情增加添加量。准确的添加量和使用方法应通过实验来加以确定。

保质期：一年。

储藏方法：阴凉处密封保存。

包装：30公斤/塑料桶

运输方式：水性产品，按常规产品运输。