

弹性丙烯酸球场材料

产品名称	弹性丙烯酸球场材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:弹性丙烯酸球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

弹性丙烯酸球场施工方法

(1)、酸洗(或打磨)

清水湿润地面,用5%左右的稀盐酸清洗地面,用清水冲洗干净。

(2)、底涂施工

基面在清洗干净并晒干后,用YL-001底漆(a、b)搅拌均匀(5分钟)后,再加24kg的水搅拌均匀,用滚筒均匀滚涂于地面至发亮为准,局部松散的地方可以重复滚涂一到二遍。

(注:底漆一定要先把甲、乙组分搅拌均匀后,再加水搅拌均匀后再使用),待干固后便可进行下一步施工。

(3)、填缝处理

待底漆固化后,把缝内清理干净,并用中涂兑专用砂充分搅拌后修补,保证把缝密封填满不凸出。

(4)、地面破损及高低不平处理和补积水

用丙烯酸中涂:6号石英砂=1:1

搅拌均匀,地面破损及高低不平处理和补积水处,找平后要求3米直尺高低不超过3mm即为合格。

(5)、涂刮弹性层(一定要刮得薄,不能刮厚)(两遍)

第一遍用颗粒弹性层（可加水调整施工稠度），以平刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1—2mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约8-12小时，具体视现场天气情况而定），

第二遍用颗粒弹性层（可加水调整施工稠度），以平刮板刮涂于基面上，直至刮涂到要求厚度为准。（弹性层干固后，用打磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。）

（6）、下中涂层施工

待底涂施工固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用中涂HX-200兑专用砂（1：1）搅拌后直接刮涂，（每刮涂一次前必须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求厚度）。（根据稠度一桶适当加3-5公斤的水）

（7）、上中涂层施工

待下中涂层施工固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用中涂料HX-200兑专用砂（1：1）搅拌后直接刮涂，（每刮涂一次前必须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求厚度）。（根据稠度一桶适当加3-5公斤的水）

（8）、分色层（也叫纹理层）施工（刮涂一道）

上中涂层完全固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用面涂料PA-S兑专用砂配比为1：0.3适量加水搅拌至便于刮涂为准，施工时不要停顿，以免留下接头印，且每组分色料的配比必须一致不得马虎。（根据稠度一桶适当加1-2公斤的水）

（9）、纯面层施工（不加砂）

分色层完全固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用直接用纯料搅拌后直接刮涂或滚涂施工，最好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，效果更理想。

（根据稠度一桶适当加1-2公斤的水，要加得一样，不然会出现色差）

（10）、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用毛刷将L-900专用划线漆均匀刷于两美纹纸之间，待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。

之间，待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。