

# 腌菜酱菜池食品级防腐涂层专用环氧树脂

产品名称	腌菜酱菜池食品级防腐涂层专用环氧树脂
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

## 产品详情

食品级环氧树脂涂料施工工法

品牌：涉大川

包装：30kg每组（20kg+10kg）

颜色：透明 可定制其他颜色。

运输：专线物流。

执行标准：GB 4806.10-2016

食品级环氧树脂清漆GK-W41A/B说明书

一、产品特点：1、 本产品液体状，易于进行在水泥混凝土表面进行涂刷形成涂层，并对各种水泥制品，陶瓷，木材，不锈钢，铝材，钢材等各种材质粘接牢固,本产品配合玻璃纤维或者碳纤维使用，即为环氧玻璃钢，在水泥表面形成一层钢壳，能够加固水泥结构，防菌，耐腐蚀，防水，使水泥层加固并且性防水防渗透。

2、 环保无毒无味，不含挥发性溶剂，硬化时基本不收缩。3、 具有良好的韧性及抗冲击性。在-50度—120度范围内性能无变化。4、 可操作时间长，固化后粘接强度大。5、 具有良好的抗水、油、碱及酸介质的能力。

二、应用范围：本品广泛用于腌菜池，食品液体原料储存池，饮用水池，蓄水池，水库，堤坝，污水池

，化工池，反应釜，钢结构等水泥和金属表面的防锈以及防渗透，效果优异。与玻璃纤维配合使用即为传统的三布五油工艺。还可以应用于反应釜以及机械设备的内壁以及外表面的防护涂层，防水防渗耐腐蚀，封闭砂眼，提高耐磨强度，增加设备机械的使用年限，本身具有绝缘性能，物理性能和电气性能俱佳。

三、产品安全性能指标：性能项目 性能要求

物理性能	比重 (25 )	0.9-1.1	
粘度	3000-5000	可操作时间 (25 )	3小时
固化时间 (25 )	1天		
胶体性能	抗拉强度 (MPa)	35	
受拉弹性模量 (MPa)	$3.0 \times 10^3$		
伸长率 (%)	1.3		
抗弯强度 (MPa)	45		
且不呈脆性破坏	抗压强度 (MPa)	65	
粘接能力	拉伸抗剪强度 (MPa)	15	
钢-钢不均匀扯离强度 (kN/m)	16		
钢-钢粘接抗拉强度 (MPa)	33		
与混凝土的正拉粘接强度 (MPa)	2.5		

且为混凝土内聚破坏 环保性能 符合国标GB4806.10-2016标准

=

四、施工说明：1、 将AB组份胶水按照A组分：B组分=2：1的比例称量好后倒入清洁干燥容器中，进行搅拌至色泽均匀（一般10—15分钟）即可进行涂刷施工。施工面必须清洁无油污尘土，否则会造成粘接效果差。（一般采用电动搅拌器进行搅拌，手工搅拌容易搅拌不均匀影响固化）2、每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤，以3公斤为宜。

五、包装、运输、储存：1、本品标准包装规格为A组份20公斤/铁桶，B组份20公斤/铁桶。2、本品不属于易燃易爆危险品，可海运，铁路、公路运输。3、本品在运输、装卸时应轻放，防雨，防爆晒，不得倒置。4、贮存时间：该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。