杭州中埋式橡胶止水带

产品名称	杭州中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带为何断裂

橡胶止水带
的安装与施工时要在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中，防止混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于止水带的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破，影响止水强度与效果。

橡胶止水带的定位要求点

在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

橡胶止水带接头一、热模加压硫化方法施工方法如下：选择合适的模具，然后把模具预热到一定定的硫化温度，接着，将橡胶止水带接头放到模具里，加压到指定的压力，然后在指定的时间内开模，修边得到热模接头。需要注意的是硫化的温度、硫化的压力以及时间都要根据橡胶止水带的材料来定，具体数据需要由技术人员提供。二、冷粘法施工方法如下：

先将橡胶止水带两接头胶梗削平，长度保持在15-30cm的范围内。然后把接头磨粗，并用汽油或者丙酮将表面的油污擦干净，晾至表面干燥为止。把氯丁系列黏合剂和列克钠根据重量调配合适的比例之后搅拌均匀。在表面干燥的两头涂抹一层薄薄的黏合剂，晾至干燥之后再涂抹第二遍，晾至仅有触粘性时把橡胶止水带的两头按照预先设计好的位置进行粘合，加压放置半小时后就可以施工浇注混凝土了。

中埋式止水带是一种用于混凝土内部，有效防止建筑构件的漏水，渗水，并进行减震缓冲，以确保

工程建筑物的使用寿命的辅助装置，其在建筑领域中得到广泛的使用；现有的中埋式止水带的固定装置包括端头模板，端头模板包括上固定板、下固定板和连接板，连接板顶端与上固定板底端右侧连接，连接板底端与下固定板顶端右侧连接；这种中埋式止水带的固定装置使用时将中埋式止水带一端放置在端头模板内部，通过上固定板和下固定板对中埋式止水带进行固定；这种中埋式止水带的固定装置使用中发现端头模板的大小固定，只能对相同规格的中埋式止水带进行固定，适应能力较差，使用局限性较高；并且上固定板和下固定板对中埋式止水带进行固定时的固定效果较差，从而导致中埋式止水带在混凝土浇筑完成后易产生“S”型扭曲和前后跑位现象。