

供应hastelloy c276钢板 HC-276钢带 N10276合金钢板

产品名称	供应hastelloy c276钢板 HC-276钢带 N10276合金钢板
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:1.5-60mm厚度 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:整板 切割板 卷板 平板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

Hastelloy C-276/HC-276/N10276/2.4819/NS334/NS3304/H03304

一、Hastelloy C-276概述：

在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性,出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能,C276合金适用于各种含有氧化和还原性介质的化学流程工业。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨元素也进一步提高了其耐腐蚀性。C276是仅有的几种能够耐潮湿氯气、次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，该合金对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性（如氯化铁和氯化铜）。

二、Hastelloy C-276近似牌号：

ASTM:Hastelloy C-276、UNS：N10276、W.Nr：2.4819、GB:NS3304

三、Hastelloy C-276化学成分：

C：0.01、Si：0.08、Mn：1.0、P：0.04、S：0.03、Ni：余量、Cr：14.5-16.5、Mo：15-17、Fe：4.0-7.0、W：3-4.5、Co：2.5

金属制品有限公司销售的 钢板主要有整板、零切板、切圆、切方c276钢板、c276钢带、c276薄板、c276厚板、c276热轧钢板、c276冷轧钢板、c276合金钢钢板、c276中厚板、c276切割板、c276切割钢板、c276平板、c276开平板、c276卷板等产品，主要设备有剪板机、水刀、等离子、激光切割等，钢板主要有主要产地有太钢 宝钢 山特维克 阿维斯塔 奥托昆普 浦项 SMC ATI 蒂森 VDM 新日铁 冶金 哈氏、TISCO太钢，BAOSTEEL宝钢，张浦ZPSS，瑞典sandvik山特维克，瑞典阿维斯塔Avesta、瑞典奥托昆普Outokumpu、

韩国浦项POSCO、南非，美国SMC超合金、美国ATI冶联、美国哈氏合金、德国蒂森克虏伯Thyssenkrupp、VDM德国日本新日铁住金、日本冶金、日本住友、日本神户Kobe Steel等，规格从1.5-60mm大部分都有现货库存，执行标准主要有ASTM B575、ASTM B333、ASTM B168、ASTM B443、ASTM B670、ASTM B409、ASTM B127、ASTM B162、ASTM B463、ASTM A240、ASTM A480、ASTM A167、GB4237、GB4238

我们还可以定做销售Invar36/K93600/4J36、904L、1.4529/Incoloy926、Al-6XN、IncoloyA-286/N66286、254S MO、654SMo、Incoloy800H/N08810、253MA、GH4169、Nitronic50/XM-19、Incoloy825/N08825、17-4PH/630、Nitronic 60、17-7PH/631、c276/S31803/F51、2507/S32750/F53、S32760/F55、Nickel200、Nickel201、Monel400/N04400、MonelK500/N05500、HC/Hastelloy C、HC-276/N10276/2.4819/NS334、HastelloyC-4、HC-22、Hastelloy C-2000Hastelloy B、Alloy20/N08020、Incoloy800HT/N08811、Alloy31/N08031、HastelloyB-2/N10665、GH80A/Nimonic 80A、F15/4J29、HastelloyX/N06002/GH32、Inconel600/N06600、Inconel625/N06625、Inconel718/N07718/2.4668/GH4169、Inconel X-750/N07750、Incoloy800/N08800等材质的法兰、圆钢、锻件、钢板和弯头、三通、钢管、变径、圆棒、合金钢棒、双相钢等产品考量c276材料的优劣，应从其性能着手，具体应考量以下性能：c276性能之热力学性能、c276熔点、c276线膨胀系数、c276性能之热力学性能、c276比热容、c276导热系数、c276性能之电磁学性能、c276电阻率、c276电导率和磁导率、c276性能之力学性能、c276硬度、c276密度、c276性能之机械性能、c276抗拉强度、c276延伸率，作为生产厂商，我们c276、c276厂、c276锻造厂家、c276工厂、c276定做、c276生产商，我们必须了解以及拥有成熟的c276盖、c276锻制、c276生产、c276硬度多少、c276是什么材质、c276固溶工艺、c276密度、c276加工厂家、c276生产厂家、c276的规格、c276尺寸规格表、c276制造厂、c276盘圆厂家、c276生产工艺、c276生产过程、c276生产流程、c276定做厂家、c276厂商、c276抗拉强度、c276用在哪里、c276特性在哪里、c276标准、c276材料、c276始锻温度、c276标准、c276美标

四、Hastelloy C-276性能：

- 1、抗拉强度： b 690 N/mm²。
- 2、屈服强度： 0.2 283 N/mm²
- 3、延伸率（A5%）： 40%

五、Hastelloy C-276应用领域：

C276合金在化工和石化领域得到了广泛的应用，如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸（如甲酸和乙酸）、海水腐蚀环境中使用。纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器、FGD系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇等、在酸性气体环境中作业的设备 and 元件、乙酸和酸性产品的反应器、硫酸冷凝器、亚甲二苯异氰酸盐（MDI）、不纯磷酸的生产和加工