

供应ABS/PA美国舒尔曼 M/MK-20 加20%玻纤增强

产品名称	供应ABS/PA美国舒尔曼 M/MK-20 加20%玻纤增强
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

ABS/ PA6 M MK 20 美国舒尔曼 注塑级 20%增强级

规格级别	注射成型	外观颜色	
该料用途			
备注说明	填料：玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。		

ABS+PA/SCHULABLEND (ABS/PA) M/MK 20 GF/美国舒尔曼 物性表

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ISO1183/A	1.20	g/cm ³
	溶化体积流率 (MVR) (2 50 ° C/5.0kg)	ISO1133	2.00	cm ³ /min
机械性能	拉伸模量	ISO527-2/1A/1	4900	MPa
	拉伸应力(断裂)	ISO527-2/1A/5	77.0	MPa

	拉伸应变(断裂)		ISO527-2/1A/5	4.5	%
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)		ISO179/1eA	9.0	kJ/m
	简支梁无缺口冲击强度(23 ° C)		ISO179/1eU	36	kJ/m
硬度	球压硬度(H358/30)		ISO2039-1	97.0	MPa
热性能	热变形温度(0.45MPa,未退火)		ISO75-2/Bf	179	° C
	热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/Af	101	° C
	维卡软化温度	--	ISO306/A50	213	° C
		--	ISO306/B50	128	° C
可燃性	燃烧速率		ISO3795	<100	mm
	可燃性等级(1.5mm)		IEC60695-11-10,-20	HB	