

高温合金添加 99.99%-99.999%铼锭 铼粒 铼圆柱

产品名称	高温合金添加 99.99%-99.999%铼锭 铼粒 铼圆柱
公司名称	湖南铼因铼合金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铼因 纯度:99.99% 产地:长沙
公司地址	湖南长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园10号栋201室
联系电话	0731-88590085 18608419172

产品详情

分类：根据使用要求不同，铼锭按物理性能分为“高致密度铼锭”和“中致密度铼锭”按化学成分分为“4N高纯99.99%”和“5N99.999%”两个规格。

外观：长条或圆棒，中致密度铼锭呈深灰色；高致密度铼锭呈亮银色，有金属光泽。

应用：中致密度铼锭可用作超高温合金制造中的铼元素添加剂；高致密条可用作制造棒材、丝材或高温结构件。

技术规格：Re-4N 99.99%（按差减法计算，气体元素除外）

Re-5N 99.999%（按差减法计算，气体元素除外）

中致密度铼锭：密度12g/cm³

高致密度铼锭：密度18.5g/cm³

尺寸：直径D（12-20）*高度H（10-15）mm；单重30-50g,需方如对尺寸和单重如有特殊要求，双方协议订货

典型化学分析值

痕量杂质（%，）					
元素	4N级	5N级	元素	4N级	
Element	4N Grade	5N Grade			
Na	0.0010	0.0001	Ni	0.00001	
Mg	0.0001	Cu			
Al	Zn				
Si	0.0005	0.00005	As		
P	Zr				
K	Mo	0.0010	0.0002		
Ca	Cd				
Ti	Sn				
V	Sb				
Cr	Ta				
Mn	W				
Fe	Pb				
Co	Bi				
Se	Tl				
中致密度铌粒/铌锭气体元素（，%）					
O	0.03	0.03	C	0.005	0.002
N	0.003	0.003	H	0.002	
高致密度铌粒/铌锭气体元素（，%）					